

POLYTETRAFLUOROETHYLENE 2010


Les principales résines fluorocarbonées sont :

- de type 1, dans lesquelles tous les atomes d'hydrogène sont remplacés par des atomes de fluor : il s'agit du PTFE (polytétrafluoroéthylène), du FEP (copolymère de tétrafluoroéthylène et d'hexafluoropropylène), du PFA (copolymère de tétrafluoroéthylène et de perfluoroalkoxy), du MFA (copolymère de tétrafluoroéthylène et de perfluorométhylvinyléther) qui sont souvent appelés Teflon[®] du nom de la marque déposée par Du Pont de Nemours pour l'ensemble des résines, films et produits fluorocarbonés fabriqués par cette société.
- de type 2, dans lesquelles, la substitution est partielle : il s'agit du PVDF (polyfluorovinylidène), du ETFE (copolymère modifié d'éthylène et de tétrafluoroéthylène), du ECTFE (copolymère d'éthylène et de chlorotrifluoroéthylène) et du THV (terpolymère de tétrafluoroéthylène, d'hexafluoropropylène et de fluorure de vinylidène)

Matière première : le tétrafluoroéthylène.

FABRICATION INDUSTRIELLE :

Le tétrafluoroéthylène est préparé selon les réactions suivantes :




Le [chloroforme](#) CHCl₃ est obtenu par chlorations successives du [méthane](#) à 5 bar et 320°C, voir le chapitre [solvants chlorés](#).

L'acide fluorhydrique est préparé à partir de fluorite (CaF₂) et d'[acide sulfurique](#), voir le chapitre [fluorure de calcium, fluorure d'hydrogène, fluor](#).

Le chlorodifluorométhane, produit intermédiaire dans la formation du tétrafluoroéthylène, est dénommé également HCFC22, R22 ou freon[®]22. Utilisé également comme fluide réfrigérant dans les appareils de climatisation et concerné par le Protocole de Montréal (son potentiel de réchauffement global est 1810 fois celui du CO₂), son emploi dans les appareils neufs est interdit dans l'Union européenne depuis le 30 juin 2004.

Le tétrafluoroéthylène est ensuite polymérisé :



Historique (pour la société Du Pont) :

Le premier polymère fluoré PTFE, appelé Teflon[®], est découvert le 6 avril 1938 au laboratoire Jackson de Du Pont de Nemours, dans le New Jersey. Ce jour là, l'équipe du Dr Roy J. Plunkett qui travaille sur le fluide frigorigène Freon[®] (dichlorofluorométhane, fluorochlorométhane), découvre qu'un échantillon s'est spontanément polymérisé en un solide blanc et cireux. Ce nouveau matériau présente une résistance à pratiquement tous les produits chimiques ou solvants connus, sa surface est tellement glissante que presque aucune substance ne peut y adhérer. Il ne gonfle pas sous l'effet de l'humidité et il ne se dégrade pas ou ne se fragilise pas après une exposition prolongée à la

lumière du soleil. Son point de fusion est de 327°C et contrairement aux thermoplastiques classiques ([polyéthylène](#), [polypropylène](#), [PVC](#) qui peuvent être injectés) son modelage nécessite d'avoir recours aux procédés de frittage.

Les PTFE sont linéaires avec ou sans chaînes latérales. Par exemple le Teflon® 62 présente des chaînes latérales -O-C₃F₇. Ces ramifications ont pour effet de diminuer la cristallinité et par conséquent de diminuer l'anisotropie des propriétés mécaniques.

En 1960, Du Pont de Nemours commercialise le Teflon® FEP (éthylène-propylène fluoré, copolymère de tétrafluoroéthylène et de tétrafluoropropylène) qui peut être mis en œuvre à l'état fondu.

En 1970, Du Pont de Nemours commercialise le polymère fluoré Tefzel®, copolymère modifié d'éthylène et de tétrafluoroéthylène (ETFE) qui présente une meilleure résistance à la rupture en traction.

En 1972, Du Pont de Nemours commercialise le Teflon® PFA (perfluoroalkoxy, copolymère de tétrafluoroéthylène et de vinyl éther perfluoré) doté d'excellentes qualités de mise en œuvre et de caractéristiques équivalentes à celles du PTFE.

La résine fluorocarbonée la plus récente (1989) est le Teflon® AF qui est amorphe avec une température de fusion de 300°C.

Autres types de résines fluorocarbonées :

- Le PVDF (polyfluorovinylidène [-CH₂-CF₂-]_n) qui présente une grande facilité de mise en forme mécanique.
- L'ECTFE (copolymère éthylène/chlorotrifluoroéthylène), destiné à l'isolation des câbles.

Propriétés principales des résines fluorocarbonées :

- Résistance vis à vis de pratiquement tous les produits chimiques. Cette propriété est due d'une part à la force de la liaison C-F (484 kJ/mol comparés aux 412 kJ/mol de la liaison C-H) et d'autre part au fait que la chaîne polyéthylénique est "enrobée" dans une gangue d'atomes de fluor qui la protège. Par exemple, le Teflon® PFA, immergé pendant sept jours dans l'eau régale à 120°C subit une modification de ses propriétés physiques (traction, allongement) de l'ordre de 1 % seulement.
- Températures d'utilisation élevées. Elle vont de 155°C pour le Tefzel® à 260°C pour le Teflon® PTFE pour les utilisations permanentes et peuvent être augmentée dans le cadre d'utilisations plus brèves. Ces produits ne commencent à se dégrader que vers 400-500°C.
- Faible coefficient de frottement.
- Excellentes propriétés diélectriques.

Points de fusion et températures maxima d'utilisation continue et de transformation des polymères fluorés

Type de Polymère	Point de fusion caractéristique (°C)	Température maximum de service en cas d'utilisation continue (°C)	Température de transformation (°C)
------------------	--------------------------------------	---	------------------------------------

PTFE	340	260	380
PFA	265-310	225-260	360-380
FEP	250-270	205	360
ETFE	210-270	150	310
ETFE/ECTFE	230	150	280
PVDF	160	140	230
THV	110-230	70-130	200-270

Source : PlasticsEurope

PRODUCTIONS : la production mondiale de polymères fluorés est d'environ 230 000 t/an, le PTFE représentant, en 2008, 60 % de la production soit 140 000 t. La Chine est le premier producteur avec, en 2007, 40 000 t de PTFE. La production de l'Union européenne est, en 2010, de 71 487 t de polymères fluorés dont 17 563 t pour l'Italie, 11 734 t pour la France.

Après le PTFE, les principaux polymères fluorés consommés sont, en 2008, le PVDF, 15 % de la consommation, le FEP, 10 %, l'ETFE, 5 %, le PFA/MFA, 5 %, le ECTFE, 4 %.

Producteurs :

[Du Pont](#) (Etats-Unis) produit du PTFE, du PFA, du FEP et du ETFE, aux Etats-Unis à Parkersburg, Virginie Occidentale et Circleville, Ohio, aux Pays Bas, à Dordrecht, au Japon, à Shimizu et en Chine, à Changshu. C'est le n°1 mondial avec 25 % de la production mondiale.

[Solvay](#) (Belgique) produit du PVDF en France, à Tavaux (39), du PTFE, aux Etats-Unis, à Marshallton, Delaware et en Chine, à Changshu, ainsi que du PFA, MFA et ECTFE. C'est le n°2 mondial avec 13 % de la production mondiale et n°1 européen.

[Daikin](#) (Japon), produit du PTFE, du PFA, du FEP, de l'ETFE, du ECTFE, au Japon, à Kashima, aux Etats-Unis, à Decatur, Alabama, en Chine, à Changshu à/c de 2013. N°3 Mondial.

[Shangdong Dongyue Group](#) (Chine) produit du PTFE, en Chine, avec 7 300 t/an.

[HaloPolymer](#) (Russie) produit du PTFE en Russie, à Kirovo-Chepetsk avec 7 000 t/an.

[Dyneon](#), filiale de [3M](#), produit du PTFE, du PFA, du FEP, du PVDF et de l'ETFE, aux Etats-Unis, à Decatur, Alabama, en Allemagne, à Gendorf, en Belgique, à Anvers, en Chine, à Shanghai, en Inde, à Bangalore, au Japon à Sagamahara, en association avec [Sumitomo](#).

[AGC Chemical](#), filiale d'Asahi Glass (Japon), produit de l'ETFE, du FEP et du PFA, au Japon, à Kashima et Chiba et au Royaume Uni, à Thornton Cleveley, du PTFE, aux Etats-Unis, à Thorndale, Pennsylvanie. C'est le principal producteur mondial d'ETFE, avec 60 % du marché.

[Gujarat Fluorochemicals](#) (Inde), produit du PTFE, en Inde, à Dahej, avec 6 000 t/an.

[Arkema](#) (France) produit du PVDF et du ECTFE, en France, à Pierre Bénite (69), aux Etats-Unis à Calvert City, Kentucky et en Chine, à Changshu. N°1 mondial pour la production de PVDF.

[Kureha](#) (Japon), produit du PVDF à Iwaki, au Japon.

SITUATION FRANÇAISE : en 2010.

Production totale de polymères fluorés : 11 734 t.

Production par [Arkema](#) à Pierre-Bénite (69) de PVDF.

Production par [Solvay](#) à Tavaux (39) de PVDF.

Exportations de PTFE : 426 t, vers la Chine à 46 %, l'Espagne : 15 %, le Brésil : 13 %, la Hongrie : 12 %.

Importations de PTFE : 2 933 t d'Allemagne pour 37 %, l'Italie : 33 %, les Pays Bas : 10 %.

UTILISATIONS :

Consommation :

La consommation de la Chine représente, en 2007, 28 % de la consommation mondiale de PTFE. La consommation de l'Inde est de 3 000 t/an.

Utilisations diverses :

Grâce à ses propriétés le PTFE trouve de nombreuses applications, aussi bien dans l'industrie que pour les emplois domestiques.

- Mécanique, automobile, aviation : il sert à fabriquer des mécanismes qui n'ont pas besoin d'être lubrifiés ainsi que des joints il intervient dans l'isolement des accessoires de direction assistée, dans les transmissions automatiques et les absorbeurs de chocs, dans les câbles de commande des freins il sert à la fabrication de joints résistant au kérosène et aux lubrifiants, de tuyauteries de pression et de parties du moteur. Une automobile européenne de type moyen en contient environ 100 g.
- Industrie, construction, électricité : on le trouve dans le revêtement intérieur des tuyauteries, dans des pompes destinées aux industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires dans le revêtement des fibres de verre tissées dans les isolants pour les câbles et les fils. L'EVDF est utilisé comme revêtement métallique architecturaux, par exemple pour la pyramide du Louvre, dans la protection arrière des panneaux photovoltaïques.
- Protection de l'environnement : on le retrouve au sein des procédés de recyclage (désulfuration des gaz issus des centrales thermiques, filtres à poussières dans les procédés industriels...).
- Médecine : on le trouve dans les implants (ligaments artificiels, cœurs artificiels et soins des brûlures) ainsi que dans divers ustensiles (cathéters, tubes capillaires, seringues hypodermiques).
- Le sport et les loisirs : il sert dans les membranes textiles destinées à l'habillement, comme composant dans les fixations de ski. On en trouve environ 20 g dans un anorak. Le tissu Gore-Tex[®] est obtenu par collage d'un textile sur une membrane en Teflon[®] expansé et présente une protection contre les intempéries tout en laissant échapper la vapeur d'eau émise par le corps.
- Utilisations domestiques : on en trouve dans les revêtements antiadhérents pour poêles à frire (environ 4 g), pour fer à repasser. C'est l'ingénieur français Marc Grégoire qui a mis au point, en 1954, un procédé pour accrocher le PTFE sur de l'aluminium, basé sur l'attaque de l'aluminium par l'acide chlorhydrique en vue de créer des cavités pour fixer le polymère. En 1956, il fonde la société Tefal, appartenant depuis 1968 au groupe Seb.

Autres utilisations :

- Prévention de la corrosion. Le Teflon[®] protège de la corrosion la Statue de la Liberté après sa dernière restauration. En effet, aux endroits où l'épiderme en cuivre vient au contact des structures en acier, la corrosion a fortement affaibli celles-ci. Afin d'empêcher la réaction galvanique, les

nouvelles structures ont été enveloppées d'un ruban enduit de Téflon[®] qui sépare les deux métaux. Ceci permet en outre une "lubrification" lors de la "respiration" de l'édifice lors de sa dilatation.

- Peu après sa découverte, le PTFE servit à la conception de la première bombe atomique car il était la seule matière plastique capable de résister à l'extrême corrosivité de l'[hexafluorure d'uranium](#).

- Le PVDF entre dans la fabrication de batteries lithium-ion comme liant, comme membrane de nanofiltration pour le traitement de l'eau potable.

- L'ECTFE, est utilisé comme film protecteur ultra résistant pour les faces avant des cellules photovoltaïques.

RECYCLAGE :

En Europe de l'Ouest la demande en PTFE recyclé représente 10 % de celle en PTFE vierge. Selon les applications le potentiel de recyclage va de 15 % à 40 %. Les utilisations particulières du PTFE font que celui-ci ne se retrouve qu'en faible proportion dans les déchets urbains.

Lors de l'incinération de ceux-ci la présence de produits fluorés entraîne la formation de HF. On a en moyenne 200 mg de fluor par tonne de déchets. Pendant l'incinération, qui doit être réalisée dans des incinérateurs spéciaux fonctionnant à plus de 800°C, la majeure partie de ce fluor est convertie en gaz ce qui donne, environ, une production de 10 mg/m³ de HF qui sont ramenés en dessous de la limite stricte de 2 mg/m³ par fixation sur des composés basiques (voir le chapitre [oxyde de calcium](#)).