

Cuivre 2023

Matières premières

La teneur moyenne de l'écorce terrestre est de 55 ppm.

Minerais

Ils sont très divers avec plus de 165 variétés de minéraux. Les teneurs des minerais exploités sont généralement comprises entre 0,3 et 2 %, exceptionnellement jusqu'à 5 % par exemple au début de l'exploitation de la mine de Neves Corvo, au Portugal. La teneur moyenne des minerais exploités est passée de 1,34 % en 1990 à 0,78 % en 2008. Au Chili, en 2023, la teneur moyenne des minerais exploités est de 0,58 %. Les minerais se présentent sous deux formes chimiques principales qui conditionnent leur traitement :

- Sulfurée : qui représentent 80 % de la production mondiale sous forme de chalcopirite (CuFeS_2), bornite (Cu_5FeS_4), chalcosine (Cu_2S)... Les gisements sulfurés sont principalement de type porphyres cuprifères et sont présents dans les cordillères ouest américaines et les chaînes alpines.
- Oxydée (principalement sous forme de carbonates) : avec la malachite ($\text{CuCO}_3, \text{Cu}(\text{OH})_2$), l'azurite ($2\text{CuCO}_3, \text{Cu}(\text{OH})_2$), la cuprite (Cu_2O)... Les minerais oxydés sont souvent présents dans les parties supérieures des gisements, zones d'altérations importantes, le cœur de ces derniers étant sulfuré.

De nombreux autres éléments métalliques sont souvent associés au cuivre : [Fe](#), [Ni](#), [Zn](#), [Pb](#), [Co](#), [Mo](#), [Ge](#), [Au](#), [Ag](#)... Les minerais de cuivre sont une ressource importante de [molybdène](#) (48 % de sa production provient de mines de cuivre) et de [rhénium](#). Dans le cas particulier de la mine d'Olympic Dam, en Australie, le cuivre est associé à de l'[uranium](#). La présence d'autres éléments valorisables peut parfois permettre l'exploitation de gisement de faible teneur en cuivre. En 2010, pour une production minière de 16 millions de t de cuivre, les éléments suivants ont été coproduits : [molybdène](#) (250 000 t), [cobalt](#) (98 000 t), [bismuth](#) (8 500 t), [sélénium](#) (2 600 t), [tellure](#) (450 t), [rhénium](#) (54 t), [terres rares](#) (130 000 t), ainsi que de l'uranium, de l'argent et de l'or.

Quelques exemples d'exploitations minières

Au Chili :

- La mine souterraine de cuivre la plus importante au monde est celle d'[El Teniente](#), exploitée par la société [Codelco](#) avec plus de 4 500 km de galeries. La production, en 2023, est de 351 874 t de cuivre, 5 578 t de molybdène, en 2022, 85,0 t d'argent, 671 kg d'or et 1,027 million de t d'[acide sulfurique](#). La mine est exploitée industriellement depuis 1905 avec, en 110 années, une production de 22,45 millions de t de cuivre. Les réserves prouvées et probables sont de 965 millions de t de minerai renfermant 0,92 % de cuivre.
- La mine de cuivre à ciel ouvert d'[Escondida](#), découverte en 1981, a été ouverte en 1991. Elle est située à 3 100 m d'altitude dans le désert d'Atacama, avec, en 2023, 1 104 300 t de cuivre extraites. La teneur moyenne des minerais extraits, est de 0,83 % de cuivre. Par ailleurs, la production d'argent a été de 153,1 t et celle d'or de 6,20 t. L'exploitation est

constituée de 2 mines à ciel ouvert, l'une de 645 m de profondeur et de 3,9 x 2,7 km, l'autre de 525 m de profondeur sur 2,5 x 2,2 km. Les concentrés, avec 882 100 t de cuivre contenu, sont évacués sous forme de pulpe par une canalisation de 170 km, jusqu'au port de Coloso sur l'océan Pacifique. Les cathodes produites, avec 222 200 t, sont exportées par le port d'Antofagasta. Les réserves prouvées et probables sont de 4,85 milliards de t de minerai sulfuré contenant 0,65 % de cuivre, 1,65 milliard de t de minerai sulfuré à 0,42 % de cuivre, destinées à la lixiviation et 178 millions de t de minerai oxydé à 0,56 % de cuivre également destinées à être lixiviées. La mine est exploitée par [BHP-Billiton](#) qui possède 57,5 % de la société Minera Escondida, aux côtés de [Rio Tinto](#) (30 %) et d'intérêts japonais menés par Mitsubishi (10 %).

- De nombreuses autres mines chiliennes sont parmi les plus importantes au monde : Collahuasi, Los Bronces, Chuquicamata, Los Pelambres, Radomiro Tomic, Andina...

Au Pérou :

- La mine d'[Antamina](#), située à 4 300 m d'altitude est exploitée, à ciel ouvert, depuis 2001. En 2023, la production a été de 421 926 t de cuivre, 464 000 t de zinc, 360,5 t d'argent et, en 2022, 3 260 t de plomb, 3 130 t de molybdène. Les réserves prouvées et probables, fin 2023, sont de 226 millions de t de minerai contenant, en moyenne, 0,94 % de cuivre, 0,66 % de zinc, 0,02 % de molybdène et 11 g/t d'argent. Les concentrés de cuivre et de zinc sont acheminés à l'aide d'une canalisation de 21 à 25 cm de diamètre sur une distance de 302 km jusqu'au port de Punta Lobitos situé près de la ville de Huarney. La société (Compania Minera Antamina) exploitant la mine est détenue à 33,75 % par [Glencore](#), 33,75 % par [BHP-Billiton](#), 22,5 % par [Teck](#) et 10 % par Mitsubishi.
- La mine à ciel ouvert de [Cerro Verde](#) détenue à 53,56 % par [Freeport](#), au côté de Sumitomo avec 21 % et [Buenaventura](#) avec 19,58 %, a produit, en 2023, 446 796 t de cuivre, 9 980 t de molybdène et, en 2021, 114,5 t d'argent. Les réserves prouvées et probables sont de 3,998 milliards de t de minerai contenant 0,35 % de Cu, 0,01 % de Mo, 1,84 g/t de Ag.

Aux États-Unis : les mines sont situées, par ordre décroissant des productions, dans les États suivants : Arizona, avec 70 % de la production, Utah, Nouveau Mexique, Nevada, Montana. En 2023, 17 mines sur un total de 25, extraient 99 % de la production.

- La mine la plus importante, [Morenci](#), dans l'Arizona, est exploitée, à 72 %, par [Freeport](#) en association avec [Sumitomo](#) (15 %). Ouverte, en souterrain en 1872, la mine est devenue à ciel ouvert en 1937. Elle est exploitée en partie de façon classique par extraction mécanique du minerai et concentration et en partie par lixiviation en tas du minerai ou par lixiviation directe dans la mine suivie d'une extraction par solvant puis d'une électrolyse donnant directement des cathodes de cuivre. En 2023, sa production a été de 260 820 t de cuivre et 1 360 t de molybdène. Les réserves prouvées et probables sont de 1,280 milliard de t à 0,31 % de cuivre et 0,02 % de molybdène destinées à fournir des concentrés, 448 millions de t à 0,36 % de cuivre destinées à être lixiviées en tas et 2,091 milliards de t de minerai à 0,13 % de cuivre destinées à être lixiviées directement dans la mine.
- La mine de [Bingham Canyon](#), dans l'Utah, près de Salt Lake City, est exploitée par [Rio Tinto](#). En 2023, sa production a été de 151 600 t de cuivre, 1 800 t de molybdène, 50,3 t d'argent, 3,26 t d'or. Les réserves prouvées et probables sont de 881 millions de t de minerai contenant 0,38 % de cuivre, 0,033 % de molybdène, 1,99 g/t d'argent, 0,18 g/t d'or. La mine, ouverte en 1903, a produit depuis son ouverture, 19 millions de t de cuivre. C'est

l'excavation réalisée par l'homme la plus importante au monde (4,4 km de diamètre pour 1,2 km de profondeur).

En République Démocratique du Congo, la mine souterraine de Kamo-Kakula située dans la province de Lualaba à 25 km de Kolwezi est exploitée conjointement par la société canadienne [Ivanhoe](#) et le groupe chinois [Zijin Mining](#) chacun détenant 39,6 % des parts. La production commerciale a débuté en juillet 2021 et, en 2023, la production a été de 393 551 t de cuivre contenu dans des concentrés. Les réserves probables sont de 464 millions de t renfermant 3,92 % de cuivre.

Dans l'Union européenne : les principales mines sont situées en Pologne. Les autres pays producteurs miniers sont l'Espagne, la Bulgarie, la Suède, le Portugal et la Finlande.

- Les mines polonaises sont exploitées par [KGHM](#), voir ci-dessous.
- La mine souterraine de [Neves Corvo](#), au Portugal, a commencé à être exploitée en 1990 pour le cuivre et 2006 pour le zinc. La production, en 2023, a été de 33 823 t de cuivre, 108 212 t de zinc, et, en 2021, 4 890 t de plomb et 29,9 t d'argent. Les réserves prouvées et probables sont de 21,2 millions de t de minerai de cuivre contenant 2,0 % de cuivre, 0,6 % de zinc, 0,2 % de plomb, 33 g/t d'argent et 21,5 millions de t de minerai de zinc contenant 7,6 % de zinc, 0,3 % de cuivre, 1,9 % de plomb, 63 g/t d'argent. La mine est exploitée par la société canadienne [Lundin Mining](#).

Exploitation de gisements sous-marins :

Des projets d'exploitation d'amas sulfurés polymétalliques sous-marins sont en cours de développement, en particulier, celui de [Deep Sea Mining](#), dans la mer de Bismarck, en Papouasie Nouvelle Guinée, à 1 600 m de profondeur. Le gisement, [Solwara 1](#), possède des ressources de 1,03 million de t contenant 7,2 % de Cu, 0,4 % de Zn, 23 g/t de Ag, 5 g/t d'or.

Principales mines : en 2023.

	en milliers de t de production en 2023	
Escondida (Chili)	1 104	Kamo-Kakula (R.D. du Congo) 394
Grasberg (Indonésie)	753	El Teniente (Chili) 352
Collahuasi (Chili)	573	Péninsule de Taimyr (Russie) 344
Cerro Verde (Pérou)	447	Cobre Panama (Panama) 331
Antamina (Pérou)	422	Las Bambas (Pérou) 302
Buenavista (Mexique)	416	Los Pelambres (Chili) 300

Source : rapports des sociétés

Traitement des minerais

La plus grande partie des minerais (représentant 80 % de la production minière de cuivre) subit une concentration avant des opérations pyrométallurgiques suivies d'un raffinage. L'autre partie des minerais (représentant 20 % de la production minière de cuivre) est traitée, sans concentration, selon le procédé dénommé SX/EW (dissolution – extraction par solvant – puis électrolyse) donnant directement du cuivre de qualité commerciale sous forme de cathodes. Voir plus loin la partie métallurgie.

Concentration : elle concerne les minerais sulfurés. Le broyage fin des minerais (grains < 0,15 mm) est suivi d'une concentration par flottation dans des cellules de 60 à 100 m³. La molybdénite (MoS₂) contenue flotte naturellement, le sulfure de cuivre étant alors déprimé à l'aide

de sulfure de sodium (0,2 g/L). Le taux de récupération du [molybdène](#) est compris entre 27 et 60 %. La flottation des sulfures de cuivre est réalisée en présence de xanthates (25 à 300 g/t) ou de dithiophosphates (100 à 150 g/t). Le taux de récupération du cuivre est de 90 à 95 %. Les concentrés obtenus contiennent environ 31 % de cuivre. Les opérations de concassage et broyage représentent jusqu'à 85 % des coûts de concentration.

Productions minières

Production minière de cuivre

En milliers de tonnes de cuivre contenu, en 2023, sur un total mondial de 22,413 millions de t.

Chili	5 250	Indonésie	894
R. D. du Congo	2 842	Kazakhstan	868
Pérou	2 755	Australie	797
Chine	1 685	Mexique	726
États-Unis	1 118	Zambie	698
Russie	1 000	Canada	500

Sources : Cochilco

La production de l'Union européenne (Pologne, Bulgarie, Espagne, Suède, Portugal...) est, en 2023, de 769 300 t.

La capacité mondiale de production, en 2021, est de 26,042 millions de t.

Au Chili, les principaux producteurs sont, en 2023, en milliers de t de cuivre : Codelco (1 424), BHP-Billiton (900), [Antofagasta](#) (451), Anglo American (380), Glencore (318), Rio Tinto (300), KGHM (79), Sumitomo (64), Freeport (50), Barrick (41). Dans ce pays, la production est pénalisée par la situation géographique des principaux gisements dans le désert d'Atacama et les besoins en eau et en énergie.

Les besoins en eau de la mine d'Escondida (60 m³/t de Cu) ont nécessité la construction d'une usine de dessalement d'eau de mer près d'Antofagasta, sur la côte du Pacifique avec une amenée de l'eau, par 2 canalisations de 180 km.

La société [GNLM](#) détenue à 63 % par Engie et 37 % par Codelco possède, à Mejillones, un terminal gazier recevant du gaz naturel liquéfié et le regazéifiant pour alimenter une centrale électrique de 1 100 MW de capacité.

Principaux producteurs : en 2023.

en milliers de t de cuivre extrait des exploitations minières

BHP-Billiton (Australie), en 2023-24	1 865	Anglo American (Afrique du Sud)	843
Codelco (Chili)	1 424	First Quantum (Canada)	708
Freeport (États-Unis)	1 269	Antofagasta (Chili)	661
Glencore (Suisse)	1 058	Rio Tinto (Australie)	562
Grupo México (Mexique)	1 030	KGHM (Pologne)	511

Sources : rapports d'activité des sociétés

- Les mines de [BHP-Billiton](#) sont situées en 2023-24 :

- au Chili, avec la mine de Pampa Norte (150 300 t dans des concentrés et 115 300 t de cathodes) et avec 57,5 % de la mine d'Escondida (926 700 t dans des concentrés et 198 600 t de cathodes),
- au Pérou, avec 33,75 % de la mine d'Antamina (143 900 t dans des concentrés),
- en Australie avec la mine Olympic Dam (215 700 t de cathodes), et les mines de Prominent Hill (50 500 t dans des concentrés) et Carrapateena (68 400 t dans des concentrés).
- au Brésil à Carajás avec 8 400 t dans des concentrés.
- [Codelco](#) (Corporation National del Cobre de Chile), société d'État chilienne, exploite 7 complexes miniers :
 - Chuquicamata (248 495 t, en 2023) précédemment à ciel ouvert, l'exploitation, à compter de 2019, se poursuit souterrainement,
 - Radomiro Tomic (314 805 t),
 - El Teniente (351 874 t),
 - Andina (164 545 t),
 - Gabriela Mistral (105 825 t),
 - Salvador (13 000 t),
 - Ministro Hales, près de Chuquicamata, (126 010 t),
 - détient 49 % de la mine d'El Abra, exploitée par Freeport, avec une part de 48 000 t,
 - et 20 % d'Anglo American Sur qui exploite les mines de Los Bronces et El Soldado, avec une part de 51 000 t.

En 2023, la production de molybdène, associée à celle de cuivre, a été de 16 300 t, celle d'argent de 616,0 t, d'or de 2,654 t et d'acide sulfurique de 2,395 millions de t.

En 2023, les minerais extraits ont une teneur moyenne de 0,64 % de cuivre.

En valeur, les revenus de la société ont été réalisés, en 2021, à 91 % par la production de cuivre, 4,6 % par celle de molybdène et 4,3 % par celle des autres coproduits (argent, or et acide sulfurique).

Le cuivre a été vendu à 69 % sous forme de cathodes, 27 % de concentrés, 5 % de blister et anodes.

En 2023, la production de cuivre raffiné est destinée pour 42 % à la Chine, 19 % à l'Amérique du Sud, 15 % à l'Amérique du Nord, 13 % au reste de l'Asie, 11 % à l'Europe.

12 % de l'électricité chilienne est consommée par Codelco.

Les réserves prouvées et probables sont de 6,687 milliards de t de minerai à 0,657 % en moyenne, à 86 % sous forme de minerais sulfurés et 14 % de minerais oxydés.

- [Freeport-McMoRan](#) a produit, en 2023 :
 - 612 360 t aux États-Unis avec les mines, dans l'Arizona, de Morenci détenue à 72 % (260 820 t), Bagdad (66 230 t), Sierrita (83 916 t), Miami (5 443 t) et Safford (111 132 t) et au Nouveau Mexique de Chino (63 958 t) et Tyrone (23 134 t),
 - 50 200 t au Chili avec 51 % de la mine de [El Abra](#) – en commun avec Codelco,
 - 239 304 t au Pérou avec 53,56 % de la mine de [Cerro Verde](#),
 - 367 151 t en Indonésie, avec 48,76 % de la mine de [Grasberg](#).

Outre celle de cuivre, la production de molybdène a été de 32 659 t, celle d'or de 32,4 t.

Les réserves prouvées et probables sont de 34,1 millions de t de cuivre, 1,37 million de t de molybdène, 6 787 t d'argent et 379 t d'or.

- Les mines de [Glencore](#) sont situées, en 2023, en :

- Australie (Mount Isa avec 69 100 t de cathodes et Cobar avec 15 000 t dans des concentrés),
- Chili (44 % de Collahuasi avec 252 200 t dans des concentrés et Lomas Bayas avec 65 800 t de cathodes),
- Pérou (33,75 % d'Antamina avec 142 400 t et Antapaccay avec 173 000 t dans des concentrés),
- République Démocratique du Congo (Katanga, avec 206 400 t de cathodes et Mutanda, avec 35 100 t de cathodes),

La production de cuivre a donné, en 2023, une co-production de 156 600 t de zinc, 38 800 t de cobalt, 292 t d'argent et 4,29 t d'or. Par ailleurs, la production de zinc a donné une coproduction de 106 500 t de cuivre et celle de nickel, de 13 700 t de cuivre.

- [Grupo México](#), au travers de sa filiale [Southern Copper](#), exploite :
 - au Mexique, dans l'État de Sonora, les mines à ciel ouvert de Buenavista avec, en 2023, 328 950 t de cuivre dans des concentrés et 87 550 t sous forme de cathodes et La Caridad avec 87 810 t de cuivre dans des concentrés et 22 990 t sous forme de cathodes et les mines souterraines de Charcas, San Martin et Santa Barbara, avec 9 560 t de cuivre,
 - au Pérou, Cuajone avec 149 230 t de cuivre dans des concentrés et Toquepala, avec 199 660 t de cuivre dans des concentrés et 25 250 t de cathodes,
 - et au travers de sa filiale [Asarco](#), aux États-Unis, dans l'Arizona, en 2023, Mission avec, 49 100 t de cuivre dans des concentrés, Ray, avec 34 200 t dans des concentrés et 12 600 t de cathodes et Silver Bell, avec 19 900 t de cathodes.

Les réserves prouvées et probables sont de 44 millions de t de cuivre.

- [Anglo American](#), exploite :
 - au Chili :
 - les mines de Los Bronces et El Soldado avec une participation de 50,1 % et une production, en 2023, de 184 800 t de cuivre dans des concentrés et 30 700 t de cathodes à Los Bronces et de 39 500 t de cuivre dans des concentrés à El Soldado,
 - la mine de Collahuasi avec une participation de 44 % et une production de 252 200 t de cuivre, en propre, dans des concentrés.
 - au Pérou :
 - la mine de Quellaveco, détenue à 60 %, avec une production de 319 000 t de cuivre.
- [First Quantum](#), exploite :
 - en Zambie, les mines de Kansanshi, avec, en 2023, une production de 134 827 t de cuivre et, en 2022, 3,4 t d'or, et de Sentinel, qui a démarré sa production en novembre 2016, avec 214 046 t de cuivre,
 - en Espagne, la mine de Las Cruces, avec 3 892 t de cuivre,
 - en Turquie, la mine de Çayeli, avec 11 036 t de cuivre et 3 597 t de zinc,
 - en Mauritanie, la mine de Guelb Moghrein, avec 13 313 t de cuivre, et, en 2022, 0,96 t d'or et 645 061 t de concentré de magnétite,
 - en Finlande, la mine de Pyhäsalmi, a arrêté sa production en août 2022.

- au Panama a débuté, en 2019, l'exploitation de la mine à ciel ouvert de [Cobre Panama](#), dans le district de Donoso, détenue à 90 %, avec une production, en 2023, de 330 863 t de cuivre, 87,5 t d'argent et 4,4 t d'or. Les réserves prouvées et probables sont de 2,73 Ode t de minerai renfermant 0,38 % de Cu, 0,0057 % de Mo, 1,37 g/t de Ag et 0,07 g/t de Au. En décembre 2023, la mine a été fermée par décision de la Cour suprême du pays. Les réserves prouvées et probables sont de 3,826 milliards de t de minerai renfermant 0,42 % de cuivre. L'exploitation du cuivre a engendré la coproduction de 11 000 t de molybdène et 6,5 t d'or.
- [Antofagasta](#), exploite, au Chili les mines de :
 - Los Pelambres, détenue à 60 %, avec une production, en 2023, de 300 300 t de cuivre, 8 100 t de molybdène et 1,3 t d'or,
 - Centinela, détenue à 70 %, avec 242 000 t de cuivre, 2 900 t de molybdène et 5,2 t d'or,
 - Antucoya, détenue à 70 %, avec 77 800 t de cuivre,
 - Zaldivar, détenue 50/50 avec Barrick Gold, avec 40 500 t de cuivre, en propre.
- Les mines de [Rio Tinto](#) sont situées :
 - aux États-Unis où [Kennecott Utah Copper](#) exploite la mine de Bingham Canyon avec, en 2023, 151 600 t,
 - au Chili, avec 30 % de la mine d'Escondida et 299 900 t,
 - en Mongolie, avec 66 % de la mine d'Oyu Tolgoi et 110 900 t.
- [KGHM](#) exploite :
 - 3 mines souterraines dans le sud-ouest de la Pologne :
 - à Lubin, avec, en 2023, 72 300 t de cuivre dans les concentrés,
 - Polkowice-Sieroszowice, avec 198 600 t,
 - Rudna, avec 174 500 t,
 - et après l'acquisition, en 2012, de la société canadienne Quadra FNX Mining, KGHM exploite :
 - une mine au Canada, dans la région de Sudbury, dans l'Ontario, Mc Creedy West, avec 4 500 t de cuivre, 400 t de nickel, 0,6 t de palladium, platine et or,
 - deux mines aux États-Unis, Robinson, dans le Nevada, avec 31 500 t de cuivre, 0,7 t d'or et du molybdène et Carlota dans l'Arizona, avec 3 900 t de cuivre,
 - une mine au Chili avec 55 % de la société Sierra Gorda, (45 % pour South32), avec 143 000 t de cuivre (78 700 t pour KGHM), 1 588 t de molybdène, 22,3 t d'argent et 1,0 t d'or. En avril 2022, la mine de Franke a été vendue.

En Pologne, la production d'argent coproduit est de 1 316 t. Le gisement polonais, découvert en 1957, est situé entre 600 et 1380 m de profondeur avec une épaisseur moyenne de 4,8 m et occupe une surface de 550 km². La production a commencé en 1968. En Pologne, en 2023, 32,1 millions de t de minerai ont été extraites avec une teneur moyenne de 1,46 % de Cu et 50,4 g/t d'argent. Les réserves prouvées et probables, en 2022, sont de 22,7 millions de t de cuivre, 178 875 t de molybdène, 52 388 t d'argent, 67 232 t de nickel, 8,4 t d'or, 2,4 t de palladium, 1,1 t de platine.

En 2022, la production minière totale a été de 536 500 t de cuivre, 28 800 t de plomb, 7 530 t de molybdène, 400 t de nickel, 1 327 t d'argent, et en 2015, 87 t de sélénium, 5 t de rhénium, 2,7 t d'or, 2 t de platine et palladium.

Réserves minières de cuivre

En millions de tonnes de cuivre contenu, en 2023, sur un total mondial de 890 millions de t.

Chili	190	États-Unis	44
Australie	97	R.D. du Congo	31
Pérou	81	Pologne	30
Russie	62	Chine	27
Mexique	53	Indonésie	24

Source : USGS

En 1950, les réserves étaient de 90 millions de t. En 1970, de 280 millions de t. Entre 2005 et 2015, alors que 182 millions de t ont été exploitées, les réserves ont augmenté de 250 millions de t.

Une [étude de l'USGS](#), à partir d'un raisonnement géologique sur les types de gisements de cuivre, leur teneur moyenne en cuivre..., estime en 2013, que les réserves étant de 690 millions de t, les ressources identifiées sont de 2 100 millions de t et les ressources non identifiées seraient de 3 500 millions de t.

Marché international : il est important car les pays producteurs et consommateurs (sauf les États-Unis) sont distincts. Le commerce international porte sur les concentrés, le blister et surtout sur le cuivre raffiné (voir plus loin).

Principaux pays exportateurs de minerai et concentrés de cuivre, en 2023, sur un total de 44,106 millions de t .

en milliers de t de produit

Chili	11 802	Mongolie	1 525
Pérou	9 964	Australie	1 451
Indonésie	2 988	Brésil	1 352
Mexique	2 729	Panama	1 164
Kazakhstan	2 003	Serbie	960

Source : ITC

Les exportations chiliennes ont porté, en cuivre contenu, en 2023, sur un total de 5 479 900 t dont 3 197 300 t dans des minerais ou concentrés, 266 900 t de blister et 2 015 700 t de cuivre raffiné. Les exportations chiliennes de concentrés ont été destinées, en 2023, à la Chine pour 75 %, au Japon pour 13 %, à la Corée du Sud pour 4 %...

Principaux pays importateurs de minerai et concentrés de cuivre, en 2023, sur un total de 42,646 millions de t.

en milliers de t de produit

Chine	27 577	Inde	1 011
Japon	4 800	Philippines	961
Corée du Sud	2 198	Bulgarie	906
Allemagne	1 233	Finlande	431

Espagne 1 148 Suède 349

Source : ITC

Les importations chinoises proviennent du Chili à 31 %, du Pérou à 26 %, du Kazakhstan à 6 %, de Mongolie à 5 %.

Situation française : pas de production minière et l'industrie métallurgique est peu développée. Les réserves sont très faibles, avec 200 000 t à Rouez dans la Sarthe, 150 000 t à Chessy dans le Rhône, 15 000 t à [Salsigne](#) dans l'Aude.

Métallurgie

Selon 2 voies :

- Pyrométallurgique destinée aux minerais sulfurés. Elle concerne, en 2020, 84 % de la production et nécessite un raffinage ultérieur. Elle est approvisionnée principalement par des concentrés qui représentent 84 % du cuivre traité. Les 16 % restant proviennent du recyclage de déchets.
- Hydrométallurgique destinée aux minerais oxydés ou aux minerais sulfurés pauvres traités par biolixiviation. Elle concerne, en 2020, 16 % de la production et ne nécessite pas de raffinage ultérieur. Elle est réalisée dans des installations obligatoirement proches de l'extraction minière.


Pyrométallurgie

Elle est effectuée en 3 étapes suivies d'un raffinage.

Grillage partiel des concentrés vers 550-650°C : l'oxydation partielle des sulfures de fer, présents à des teneurs élevées systématiquement dans tous les minerais sulfurés, donne un « mixte » composé de sulfures de cuivre et de fer et d'oxyde de fer. [As](#) et [Sb](#) sont éliminés sous forme de composés volatils et récupérés.

Fusion pour matte : la poursuite de l'oxydation, à 1100-1200°C, a lieu après la fusion des concentrés.

L'oxyde de cuivre formé réagit avec le sulfure de fer restant selon la réaction :




FeO passe, sous forme de silicates, dans les scories qui surnagent sur une matte fondue (formée de Cu₂S et FeS restant). La plus grande partie du fer est ainsi éliminée ainsi qu'une partie du plomb. La fusion a lieu dans des fours réverbères, électriques ou flash-smelting afin de limiter la pollution par les fumées riches en [SO₂](#). En 2020, les fours flash-smelting représentent 65 % des capacités de production, les fours réverbères 15 %, les fours électriques 4 %.

Conversion : poursuite de l'oxydation de la matte liquide par de l'air ou du [dioxygène](#), vers 1300°C, en 2 étapes dans des convertisseurs de type Pierce-Smith ou Hoboken pendant une durée d'environ 4 heures.

- 1^{ère} phase de soufflage scorifiant : élimination totale du fer et des autres éléments métalliques plus oxydables que le cuivre qui passent dans des scories. Il reste Cu₂S appelé matte blanche.

- 2^{ème} phase de soufflage pour cuivre selon la réaction :



On obtient du cuivre noir, appelé blister, contenant de 98 à 99,5 % de Cu. Il reste un peu de Cu₂O. Le [dioxyde de soufre](#) est récupéré pour produire de l'[acide sulfurique](#), avec une production moyenne de 2,7 t d'acide par t de cuivre.

Principales installations industrielles d'élaboration de blister, en 2023 :

en milliers de t de capacité annuelle			
Guixi (Jiangxi, Chine)	520	Chuquicamata (Chili)	450
Birla Copper (Gujarat, Inde)	500	Hambourg (Allemagne)	450
Jinchuan (Chine)	480	Chinalco (Chine)	400
Saganoseki (Ohita, Japon)	450	Shandong (Chine)	400
Toyo (Japon)	450	El Teniente (Chili)	400

Source : ICSG

Raffinage du blister : principalement par électrolyse à anode soluble.

Le blister est coulé sous forme d'anodes de 350 kg, 1 m² de surface, 13 à 50 mm d'épaisseur.

Les cathodes sont formées de feuilles de départ minces de cuivre raffiné (8 kg). Chaque cellule contient par exemple 30 anodes et 31 cathodes. L'électrolyse est réalisée à 65°C. Les cathodes sont changées tous les 10 jours, les anodes solubles tous les 20 jours (chaque anode donne 2 cathodes). Les cathodes obtenues ont une teneur en cuivre de 99,99 %. La tension appliquée entre les électrodes est de 0,25 à 0,4 V avec une consommation électrique de 250 kWh/t Cu. La composition du bain d'électrolyse est la suivante : Cu²⁺ : 45 g/L, H₂SO₄ : 185 g/L.

Les impuretés métalliques présentes dans le blister soit restent en solution ou précipitent ([Zn](#), [Fe](#), [Ni](#), [Co](#), [Sn](#), [Pb](#)) soit sont insolubles ([Ag](#), [Au](#), [Pt](#)) et elles sont récupérées dans les boues anodiques. D'autres impuretés ([As](#), [Sb](#), [Bi](#)) se déposent, en partie avec le cuivre, et devront être éliminées ultérieurement. La purification de 100 t de cuivre donne de 0,5 à 1 t de boues de composition moyenne : Cu : 20 à 50 %, Ag : 5 à 25 %, Au < 4 %, ainsi que : As, Sb, Sn... On estime que 80 % de l'argent et 15 % de l'or produits dans le monde, sont extraits de boues provenant de l'électro-affinage de métaux, principalement de cuivre.

Les coûts, par exemple pour la société Codelco, se répartissent ainsi : extraction minière : 18 %, concentration : 34 %, pyrométallurgie : 31 %, raffinage : 12 %, services communs : 5 %.

En France, la seule usine de raffinage du cuivre, la Compagnie Générale d'Électrolyse du Palais (87, contrôlée à 58 % par Pechiney), qui produisait 63 113 t de cuivre, en 1996, a fermé en 1998. Elle traitait du cuivre recyclé et du blister importé.

Principales installations industrielles de raffinage, en 2023 :

en milliers de t de capacité annuelle			
Guixi (Jiangxi, Chine)	1100	Birla Copper (Gujarat, Inde)	500
Shandong Fangyuan (Chine)	700	Jinchuan Fangchenggang (Chine)	495
Daye (Hubei, Chine)	600	Heding (Chine)	470

Jinchuan Gansu (Chine)	600	Jinlong (Togdu, Chine)	460
Xiangguang (Chine)	600	Pyshma (Russie)	460

Source : ICSG

Le blister peut être également purifié par affinage thermique afin d'éliminer une partie des impuretés plus oxydables que le cuivre : Fe, S, As, Pb, Sb. On procède par soufflage d'air dans le bain de blister liquide. Lors de cette opération une partie du cuivre s'oxyde en Cu₂O. Afin de réduire cet oxyde on peut procéder par perchage avec du bois vert (Codelco utilisait de l'eucalyptus) dont l'immersion provoque un dégagement brutal de CO et H₂ lors de sa combustion. Le bois peut être remplacé par des produits pétroliers ou divers autres réducteurs. Ce procédé est très minoritaire par rapport au raffinage électrolytique à anode soluble.

Hydrométallurgie


Le traitement des minerais par ce procédé entraîne une pollution atmosphérique nettement plus faible que lors des opérations pyrométallurgiques, mais les métaux précieux restent dans la gangue et ne sont donc pas récupérés. Ce procédé concerne, principalement les minerais « oxydés » facilement solubles mais aussi, de plus en plus, les minerais sulfurés de faible teneur à l'aide de l'assistance de bactéries lors des opérations de lixiviation, appelées alors biolixiviation.

Historiquement, les premières opérations d'hydrométallurgie ont été effectuées, en 1670, lors du traitement du minerai de Rio Tinto, en Espagne. Après lixiviation, la solution contenant de 0,3 à 3,5 g/L de Cu était traitée par cémentation à l'aide de fer (1,4 à 2 kg de Fe/kg de Cu). Le ciment obtenu contenait de 85 à 90 % de cuivre. Depuis la fin du XX^{ème} siècle, cette technique est abandonnée et supplantée par l'extraction par solvant.

L'hydrométallurgie des minerais de cuivre comporte trois opérations successives (le procédé est dénommé SX/EW : extraction par solvant/électro-extraction) :

Une dissolution des minerais par lixiviation généralement réalisée à l'aide d'[acide sulfurique](#) (1 à 15 g d'acide/L). Lorsque la gangue est basique (calcaire ou dolomitique), le coût de la lixiviation acide devient prohibitif, elle est remplacée par une lixiviation à l'aide d'une solution aqueuse d'[ammoniac](#). La solution obtenue titre de 1 à 6 g de Cu par litre, concentration trop faible pour pouvoir subir une électrolyse, car sa faible conductivité entraînerait une résistance élevée au passage du courant électrique et une consommation d'énergie importante par effet Joule.

Une extraction par solvant spécifique qui permet après déextraction à l'aide d'acide sulfurique (160 à 260 g d'acide/L) d'obtenir une solution contenant de 40 à 70 g de Cu²⁺/L. Les solvants utilisés, quélates bidentates, sont des hydroxyphényloximes ((C₆H₃)R(OH)NOHA) avec R un radical C₉H₁₉ ou C₁₂H₂₃ et A : H pour les aldoximes ou CH₃ ou C₆H₅ pour les kétoximes. Le solvant est dilué dans du kérosène. L'équation de l'équilibre mis en jeu lors de l'extraction – déextraction est la suivante :






L'équilibre est déplacé vers la droite lors de l'extraction puis vers la gauche lors de la déextraction avec récupération et recyclage du solvant.

Une électrolyse de la solution aqueuse contenant Cu²⁺ entre une anode insoluble en [plomb](#) (avec ajout de 6 % de Sb) de 100 kg qui a une durée de vie d'environ 4 ans et une cathode en cuivre sous

forme d'une feuille de départ de 5 kg. La composition du bain d'électrolyse varie de 15 g H₂SO₄/L et 70 g Cu²⁺/L avant électrolyse jusqu'à 80 g H₂SO₄/L, et 25 g Cu²⁺/L après électrolyse, la solution appauvrie en Cu²⁺ et enrichie en acide, étant recyclée. La tension est comprise entre 2 et 2,5 V (dont tension thermodynamique : 0,89 V, surtension O₂ : 0,6 V, chute ohmique : 0,6 V) avec une densité de courant de 150 à 300 A/m². La consommation électrique est importante (de 2000 à 2500 kWh/t de Cu) et l'acide sulfurique représente 16 % des coûts de production du procédé hydrométallurgique.

Les cathodes sur lesquelles se dépose le cuivre sont déchargées tous les 5 à 6 jours lorsqu'elles atteignent 60 kg. Elles titrent 99,8 % Cu et sont utilisées sans raffinage ultérieur pour des usages non électriques du cuivre (le [plomb](#) est dans ce cas une impureté gênante).

Biolixiviation : l'hydrométallurgie est également utilisée pour traiter des minerais sulfurés mais il faut, à la lixiviation classique associer une attaque bactériologique, appelée biolixiviation car les minerais sulfurés sont difficilement solubles. Les bactéries utilisées (thiobacillus ferrooxidans, thiobacillus thiooxidans, leptospirillum ferrooxidans) se développent naturellement dans les gisements sulfurés, le maximum de leur développement étant atteint pour des pH compris entre 1,8 et 2,8 et des températures comprises entre 30 et 35°C. Leur concentration naturelle dans les gisements varie de 10⁶ à 10¹⁰/cm³ en surface à 10³/cm³ en profondeur. Par ailleurs, les solutions ne doivent pas être trop concentrées en cuivre, toxique pour ces bactéries si sa concentration dépasse 3 g/L. Elles tirent leur énergie de l'oxydation des formes réduites du soufre et de celle du fer (II) en fer (III). Ces bactéries catalysent l'oxydation, par le dioxygène de l'air, des ions sulfures et du soufre en ions sulfates et des ions Fe (II) en Fe (III) (réactions 1,2,4) :



La biolixiviation est employée pour traiter des minerais de faible teneur ou les stériles de traitements antérieurs. Elle peut être utilisée in situ mais est surtout employée pour traiter des minerais ou des stériles disposés en tas (concassés en grains de 6 à 10 mm puis agglomérés avec 3 à 7 kg d'acide sulfurique par tonne de minerai) sur des sols étanches. La solution lixiviante (pH de 1,5 à 2) enrichie d'éléments nutritifs pour les bactéries (azote...) percole à travers le minerai en s'enrichissant en cuivre (II). La biolixiviation en tas dure de 3 à 6 mois. Par exemple, à Bingham Canyon, aux États-Unis, un minerai de faible teneur (inférieure à 0,4 % de Cu) disposé en amas de plusieurs millions de t permet de récupérer ainsi jusqu'à 200 t/jour de cuivre. La biolixiviation de minerais sulfurés de faible teneur a débuté en mai 2006 à la mine d'Escondida avec 180 000 t de Cu/an. Le minerai est disposé sur une aire de traitement de 5 km sur 2 km. Le taux de récupération du cuivre est d'au moins 36 %. Les réserves sont ainsi, en 2020, de 1,65 milliard de t de minerai sulfuré à 0,42 % de Cu.

Après dissolution du cuivre par biolixiviation, la solution obtenue subit la suite des opérations classiques d'hydrométallurgie (voir plus haut).

Production de cuivre par hydrométallurgie

En milliers de tonnes, en 2023, sur un total mondial de 3,272 millions de t.

Chili	1 334	Chine	52
R. D. du Congo	850	Australie	44
États-Unis	515	Laos	40
Zambie	238	Kazakhstan	37
Pérou	110	Mexique	23

Source : Cochilco

Dans l'Union européenne, en Espagne, la production est, en 2023, de 3 900 t

Au Chili, en 2023, sur une production minière de 5 250 400 t contenues, 1 334 500 t sont obtenues directement sous forme de cathodes par hydrométallurgie, 1 073 900 t sous forme de blister soit exportées soit raffinées sur place pour donner 741 400 t raffinées par anode soluble. Il y a 7 unités de production de blister et 3 raffineries par anodes solubles.

Aux États-Unis, en 2023, sont en activité : 2 fonderies produisant du blister, 2 raffineries par anodes solubles, 14 exploitations de lixiviation-extraction par solvant-électrolyse.

Après métallurgie, quel que soit le procédé utilisé, le cuivre se présente sous forme de cathodes.

Productions métallurgiques

Blister : en 2023. Monde : 19,434 millions de t, Union européenne (Pologne, Allemagne, Bulgarie, Suède, Espagne...) : 2,344 millions de t.

en milliers de t

Chine	8 551	Corée du Sud	562
Japon	1 536	Allemagne	517
Chili	1 074	Australie	397
Russie	1 050	Kazakhstan	380
Zambie	751	États-Unis	378
Pologne	581	Pérou	360

Source : Cochilco

Cuivre raffiné : en 2023. Monde : 27,468 millions de t, Union européenne (Allemagne, Pologne, Belgique, Espagne...) : 3,522 millions de t.

en milliers de t

Chine	12 988	Allemagne	602
Chili	2 076	Pologne	592
R. D. du Congo	1 756	Corée du Sud	577
Japon	1 504	Inde	502
Russie	1 042	Australie	445
États-Unis	881	Kazakhstan	419

Source : Cochilco

En 2021, pour l'ensemble de la production de cuivre raffiné 83 % provient d'une production primaire et 17 % d'une production secondaire.

La capacité de production de cuivre raffiné, en 2021, est de 30,138 millions de t.

Principaux pays exportateurs de cuivre raffiné sous forme de cathodes : en 2023, sur un total de 8,671 millions de t, en 2021.

en milliers de t

Chili	2 063	Kazakhstan	397
R. D. du Congo	2 020	Pérou	316
Japon	727	Pologne	308
Russie	655	Chine	279
Australie	413	Philippines	234

Source : ITC

Les exportations chiliennes sont destinées à 34 % à la Chine, 28 % aux États-Unis, 9 % au Brésil, 7 % à la Corée du Sud.

Principaux pays importateurs de cuivre raffiné sous forme de cathodes : en 2023, sur un total de 10,321 millions de t en 2022.

en milliers de t

Chine	4 109	Taipei chinois	395
États-Unis	784	Inde	362
Italie	603	Thaïlande	352
Allemagne	506	Malaisie	274
Turquie	418	Corée du Sud	266

Source : ITC

Les importations chinoises proviennent à 21 % de République Démocratique du Congo, 18 % du Chili, 9 % de Russie, 6 % du Kazakhstan.

Évolution historique de la production de cuivre (d'après Pour la Science n°228) :

Elle a débuté il y a 7 mille ans à partir de cuivre natif. A l'époque de l'empire romain la production atteignait 15 000 t/an (entre 250 avant J.C. et 350 après J.C., la production cumulée aurait été de 5 millions de t). En Europe, jusqu'au XVIII^{ème} siècle, on assiste à une stagnation de la production à des valeurs inférieures à 2 000 t/an. En Chine, sous la dynastie Sung (X – XII^{ème} siècle), la production était de 13 000 t/an. Ces pointes de production ont été retrouvées par analyse des glaces du Groenland. Dans l'Antiquité et au Moyen Age, la dissémination de cuivre dans l'atmosphère représentait 15 % de la production. Actuellement celle-ci n'est que de 0,25 %. Les quantités de cuivre déposées sur la calotte glaciaire du Groenland au cours des 2500 ans qui ont précédé la révolution industrielle sont 15 fois plus importantes que celles déposées entre le début de la révolution industrielle et nos jours.

Fin 1992, on a assisté à la fermeture, sûrement du plus vieux lieu de travail industriel, au monde : la mine de Falun, en Suède, en activité depuis plus de 1000 ans. Au XVI-XVII^{ème} siècle, elle produisait les 2/3 du cuivre mondial et a fait la richesse de la Suède. Au total ont été extraites de cette mine 500 000 t de Zn, 400 000 t de Cu, 160 000 t de Pb, 380 t de Ag, 5 t de Au.

Recyclage

Lors de son utilisation, une grande partie du cuivre ne se dégrade pas et peut donc être recyclé. On estime que 85 % du cuivre en circulation est récupérable et que sa durée moyenne d'utilisation est de 30 ans (de quelques années dans les applications en électronique jusqu'à plus de 100 ans dans la construction). Le cuivre recyclé est soit raffiné, de façon identique au blister, soit réutilisé directement (dans le cas des câbles électriques, de certains alliages ou des chutes neuves de fabrication).

On estime que 80 % du cuivre extrait depuis la préhistoire est toujours en circulation. En 2016, le stock de cuivre en cours d'utilisation est de 452 millions de t sur un total de 590 millions de t de cuivre produit depuis 1900. Ce cuivre en cours de circulation est présent à 70 % dans des applications électriques, immobilisées à 55 % dans la construction, 15 % dans des infrastructures, 10 % dans l'industrie, 10 % dans les transports, 10 % dans les équipements.


En 2018, sur une consommation mondiale de 30,053 millions de t de cuivre, 5,721 millions de t proviennent de cuivre recyclé après simple fusion et 3,365 millions de t de déchets de cuivre ayant subi un raffinage, soit 30,2 % de la consommation.

En 2014, la part du recyclage est de 45 % en Europe, 34 % en Asie, 31 % en Amérique du Nord et 20 % dans le reste du monde.

On estime que le stock de cuivre présent dans les véhicules automobiles est d'environ 3 millions de t en Europe et aux États-Unis, avec le recyclage de 200 000 à 250 000 t de cuivre par an dans chacune des entités géographiques.

Aux États-Unis, en 2023, 700 000 t ont été recyclées à partir de chutes de fabrication, 150 000 t à partir de matériaux usagés. Au total, dans ce pays, le recyclage couvre 33 % de la consommation.

L'économie circulaire du cuivre : en 2018, en millions de t, schéma simplifié d'après « The World Copper Factbook 2020 », document de l'[ICSG](#).



Situation française

En 2023.

Commerce extérieur

Exportations :

- Cuivre raffiné sous forme de cathodes : 22 319 t vers l'Espagne à 48 %, l'Allemagne à 33 %, l'Italie à 17 %.
- Fil machine : 64 559 t vers l'Espagne à 22 %, la Turquie à 16 %, l'Italie à 15 %, le Maroc à 7 %, la Suède à 6 %.
- Tuyaux : 937 t vers l'Allemagne à 17 %, le Maroc à 14 %, la Belgique à 11 %, les Pays Bas à 10 %.
- Sulfate de cuivre : 489 t vers la Turquie à 25 %, la Tunisie à 14 %, la Belgique à 13 %, l'Allemagne à 10 %, l'Espagne à 9 %.

Importations :

- Cuivre raffiné sous forme de cathodes : 164 078 t du Chili à 52 %, de Belgique à 24 %, de Pologne à 14 %, de République Démocratique du Congo à 4 %.

- Fil machine : 51 550 t de Belgique à 61 %, d'Allemagne à 18 %, d'Espagne à 11 %, de Turquie à 5 %.
- Tuyaux : 31 879 t d'Italie à 33 %, de Grèce à 27 %, d'Allemagne à 18 %, de Chine à 9 %.
- Sulfate de cuivre : 4 100 t de Pologne à 40 %, de Turquie à 19 %, du Chili à 11 %, du Brésil à 7 %.

Consommation de cuivre raffiné

En 2020 : 172 400 t.

La France est absente d'une grande partie du cycle du cuivre, en particulier de la métallurgie et du raffinage, contrairement à l'Allemagne et la Belgique. Par contre, elle possède une importante industrie de première transformation.

L'industrie française de première transformation de cuivre

Fabrication de fils et câbles : elle est réalisée par tréfilage lui-même alimenté par « fil machine ». Le « fil machine » est réalisé par coulée continue puis laminage à chaud. Il se présente sous forme de bobines pesant jusqu'à 7 t (fils de diamètre, en général, 8 mm et jusqu'à 20 mm).

Principal producteur : [Nexans](#), société française, parmi les deux premiers mondiaux pour les câbles de télécommunications et d'énergie.

Produit des câbles en cuivre ou en [aluminium](#) mais aussi des fibres optiques. Les câbles sont utilisés pour transporter de l'électricité, des communications, des données informatiques...

Consommation, en 2019, dans le monde de 525 000 t de cuivre et 110 000 t d'aluminium.

En France, une usine de fabrication de « fil machine », exploitée par la Société Lensoise de Cuivre (SLC), avec une capacité de production de 180 000 t/an.

Une usine de recyclage de cuivre et d'aluminium à Noyelles Godault (62) avec 36 % de la société [Recycâbles](#), en association avec [Sita](#), filiale du groupe Suez Environnement, production 18 000 t/an. Par ailleurs, Next Metal, filiale de Sita, recycle des câbles et des métaux non ferreux à Isigny-le-Buat (50).

Autres producteurs en France :

[Prysmian France](#), filiale du groupe italien [Prysmian](#) (ex Pirelli depuis 2005). Usines à Paron (89) : 25 000 t/an de câbles, Charvieu (38) : 34 000 t/an de câbles, Chavanoz (38), Amfreville (76), Angy (60), La Bresse (88).

General Cable, avec une usine à Montereau (77), production de 70 000 t/an de câbles (en tous matériaux). En 2018, la société a fusionné avec Prysmian.

Alsafil, à Sélestat (67), filiale de [Lebronze Alloys](#), produit du fil machine et des fils de divers alliages de cuivre.

Fabrication de demi-produits (barres, fils, profilés, tubes, laminés) directement ou après élaboration d'alliages par fonderie.

Principal producteurs : [KME Group](#), société italienne, 1^{er} producteur mondial de demi-produits en cuivre et alliages, avec 392 000 t/an avec des usines de production en France (Tréfinmétaux jusqu'en 2007) à Boisthorel (61), Givet (08), Niederbrück (68).

Autres producteurs en France : [Gindre Duchavany](#) (filiale du groupe autrichien Umcor Holding), usine à Pont-de-Cheruy (38), Le Bronze Industriel, filiale de [Lebronze Alloys](#), à Suippes (51), Taverny (95), Forges de Trie-Château (60)...

Utilisations

Consommations mondiales : en 2023, hors recyclage par simple fusion. Monde : 27,593 millions de t, Union européenne : 3,095 millions de t.

en milliers de t de cuivre raffiné

Chine	16 486	Italie	592
États-Unis	1 575	Turquie	517
Allemagne	925	Mexique	448
Inde	837	Russie	426
Japon	805	Espagne	339
Corée du Sud	636	Taipei chinois	332

Source : Cochilco

En prenant en compte le cuivre recyclé par simple fusion, la consommation mondiale est, en 2020, de 28,425 millions de t.

En 1995, la consommation chinoise représentait 10 % de la consommation mondiale, 56,1 % en 2021.

Formes d'utilisations : en 2020.

Dans des demi-produits, sur un total de 22,348 millions de t, répartition :

en %

	Monde	Chine	Union européenne
Câbles	74 %	72 %	74 %
Barres	3 %	2 %	3 %
Feuilles	11 %	13 %	10 %
Tubes	12 %	13 %	13 %

Source : IWCC

Dans des alliages, sur un total de 6,428 millions de t, répartition :

en %

	Monde	Chine	Union européenne
Câbles	10 %	11 %	4 %
Barres	45 %	31 %	68 %
Feuilles	38 %	48 %	22 %
Tubes	7 %	10 %	6 %

Source : IWCC

Pour l'élaboration des semi-produits en cuivre, la Chine possède 40 % des capacités mondiales de production avec 559 usines.

Le fil machine représente 61 % des capacités mondiales de production des semi-produits en cuivre avec 34,9 millions de t/an.

Pour les [alliages de cuivre](#), voir ce chapitre.

Secteurs d'utilisations : dans le monde, en 2022, sur un total de 30,583 millions de t.

Équipements 32 % Transports 13 %
Constructions 26 % Industries 12 %
Infrastructures 17 %

Source : ICSG

Parmi les équipements, en 2022, les produits de consommation représentent 2,714 millions de t de cuivre, ceux destinés au froid (réfrigérateurs, climatisation), 2,411 millions de t, à l'électronique, 1,761 million de t.

Dans la construction, l'électricité représente 5,963 millions de t de cuivre, la plomberie, 1,287 million de t, l'air conditionné, 234 000 t.

Dans les infrastructures, le transport de l'électricité représente 4,460 millions de t de cuivre, les télécommunications, 832 000 t.

Les industries électriques ont consommé 1,837 million de t de cuivre, les autres, 1,685 million de t. Dans les transports, les équipements des automobiles électriques ont représenté 2,290 millions de t de cuivre, les équipements des automobiles non électriques, 266 000 t, les autres types de transports, 1,399 million de t.

Utilisations particulières :

- On estime, en Europe, que 8 millions de km de câbles de cuivre assurent le transport de courant électrique.
- Résistant à la corrosion marine, il est utilisé pour des pompes et canalisations d'eau de mer.
- Le transport de l'eau potable dans des canalisations en cuivre permet d'éviter le développement de bactéries telles que, par exemple, celles du genre légionella.
- Fongicide : utilisé sous forme de chlorure ou de sulfate, par exemple dans la bouillie bordelaise qui contient, en présence de [chaux](#), 20 % de sulfate de cuivre, afin de lutter en viticulture ou arboriculture, en particulier contre le mildiou.
- Pigment pour céramiques et [verres](#).
- Le corps humain adulte contient 100 mg de cuivre. L'apport journalier recommandé par l'OMS est de 2 mg/jour avec une limite supérieure de 12 mg/jour qui ne doit pas être dépassée. Les principaux aliments riches en cuivre sont le foie de bœuf (39 mg/kg), le chocolat (36 mg/kg), les huîtres et légumes secs (9 mg/kg).
- Couvertures et évacuation des eaux pluviales dans le bâtiment : utilisation relativement faible en France (5 000 t/an), plus importante en Allemagne (70 000 t/an) et Italie (60 000 t/an). En France, les couvertures de l'église de la Madeleine et de la Bourse, datant de Napoléon 1^{er}, sont en cuivre. Le panthéon de Rome, au 2^{ème} siècle après J-C, était recouvert de cuivre. Dans cette application, outre l'aspect esthétique et la résistance à la corrosion, l'avantage du cuivre réside dans son faible coefficient de dilatation : 1,68 mm/m pour 100°C.
- L'[or](#) de bijouterie (750/1000) contient 15 % de Cu.
- Automobile : un véhicule de gamme moyenne contient 2 km de câbles en cuivre ou en alliage de cuivre soit une masse d'environ 22,5 kg qui peut atteindre 45 kg pour les véhicules hybrides.

- Les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euro, sont en acier recouvert par un mince dépôt électrolytique de cuivre. Les pièces de 10, 20 et 50 centimes d'euro sont en « nordic gold » c'est-à-dire en alliage contenant, en masse, 89 % de Cu, 5 % de Al, 5 % de Zn et 1 % de Sn. Les parties jaunes des pièces de 1 et 2 euros sont constituées d'un alliage (maillechort) contenant 75 % de Cu, 20 % de Zn et 5 % de Ni. Les parties blanches de ces pièces sont formées par un cœur de nickel pur inséré entre 2 couches d'un cupronickel constitué de 75 % de Cu et 25 % de Ni. Lors de la fabrication des premières pièces en euro, la consommation de cuivre a été de 180 000 t sur 2 ans, soit 2 % de la consommation européenne de cuivre pour produire 60 milliards de pièces.
Aux États-Unis, les pièces de 1 cent sont en zinc recouvert d'un dépôt de cuivre, soit 2,5 % du poids de la pièce, les pièces de 5 cents renferment 75 % de cuivre.
- Le cuivre est concurrencé par les fibres optiques dans les réseaux de télécommunications.
- En 1997, début de l'utilisation, par IBM, du cuivre, en remplacement de l'aluminium, pour le transport des électrons dans les puces en microélectronique. La mise au point d'une couche barrière entre le [silicium](#) et le cuivre a permis d'éviter la diffusion de ce dernier dans le substrat de silicium.