

HYDROXYDE DE CALCIUM 2024


L'hydroxyde de calcium, la chaux éteinte et l'oxyde de calcium, la chaux vive, sont traités dans le même chapitre, l'un étant obtenu à partir de l'autre, les producteurs de l'un sont également producteurs de l'autre et les statistiques sont regroupées pour les deux produits.

Fabrication industrielle

L'oxyde de calcium (CaO, chaux vive) est obtenu par calcination du calcaire, entre 900 et 1400°C (une température basse donne une chaux plus réactive) dans différents types de fours :

- des fours verticaux (les seuls employés en France), ont jusqu'à 30 m de haut et 7 m de diamètre, les fours étant souvent regroupés par batterie de 4 fours avec une capacité de production pouvant atteindre 800 t/jour. La consommation d'énergie est comprise entre 3,6 et 4,5 GJ/t de chaux. Ils présentent l'inconvénient de ne pas pouvoir traiter les pierres les plus fines, comprises entre 10 et 40 mm, qui boucheraient le four.
- des fours rotatifs (proches de ceux utilisés en cimenteries) avec des capacités de production pouvant atteindre 1 800 t/j. Leur fonctionnement est entièrement continu, le temps de séjour de la charge étant de 6 à 8 heures. La consommation d'énergie est comprise entre 5,5 et 9 GJ/t. Ils peuvent traiter les pierres fines de 10 à 60 mm.

Le calcaire enfourné dans le four (en anglais, le calcaire est dénommé « limestone » : pierre à chaux) a une granulométrie comprise entre 40 et 120 mm pour les fours verticaux et 10 et 150 mm pour les fours rotatifs. Il faut, en moyenne, 3,5 t de calcaire extrait pour produire une tonne de chaux. Cette calcination est une source importante de CO_2 (par exemple pour le procédé Solvay de fabrication de Na_2CO_3).



La chaux vive obtenue est un solide poreux, avec une porosité qui peut varier de 25 à 55 %. Elle doit être stockée à l'abri de l'humidité (voir ci-dessous) et à l'abri de l'air car l'humidité atmosphérique donne de l'hydroxyde qui en présence du dioxyde de carbone atmosphérique donne du carbonate et libère de l'eau qui éteint d'autant plus la chaux vive.

Les fours sont toujours situés près des carrières d'extraction du calcaire. Une partie importante de la production est réalisée directement par les industries utilisatrices telles que les sucreries, les papeteries, quelques usines sidérurgiques. En France, ces productions intégrées ne sont pas prises en compte par les statistiques de la profession.

L'hydroxyde de calcium (Ca(OH)₂, chaux éteinte) est obtenu par addition d'eau à la chaux vive dans des hydrateurs de 8 à 20 t/h. La quantité d'eau ajoutée est ajustée de façon à obtenir la chaux éteinte sous forme d'une poudre sèche. Par tonne de CaO, il faut 0,3 m³ d'eau pour l'hydratation et par ailleurs, de 0,3 à 0,4 m³ est évacué en vapeur. La température atteinte est de 110°C.



La réaction est réversible et par chauffage au-dessus de 100°C, l'hydroxyde peut redonner de l'oxyde sauf s'il s'est formé du carbonate, dans ce cas une température plus élevée, vers 900°C, est nécessaire. L'extinction de la chaux vive se produit avec une forte expansion volumique d'environ un facteur 2,5.


[Schéma du procédé de fabrication](#) sur le site de Lhoist.

Différents types d'oxydes et hydroxydes de calcium :

- Chaux grasses (> 90 % de CaO) : elles sont obtenues à partir de calcaire pur (> 95 % de

CaCO_3). Elles donnent de l'onctuosité aux mortiers lorsqu'elles sont utilisées en construction.

- Chaux maigres : elles sont obtenues à partir de calcaire moins pur. Utilisées en construction, ces chaux (appelées chaux aériennes) peuvent fixer le CO_2 de l'air pour redonner du carbonate de calcium selon la réaction :



- Chaux hydrauliques naturelles : obtenues à partir de calcaire contenant jusqu'à 22 % d'argile qui lors de la calcination donne des silicates et alumates de calcium faisant prise par hydratation, selon les mêmes réactions que la prise d'un ciment (voir le chapitre [ciments](#)).
- Chaux magnésiennes ($5\% < \text{MgO} < 34\%$) ou dolomitiques ($34\% < \text{MgO} < 41,6\%$) obtenues à partir de calcaire magnésien ou de dolomie. Elles contiennent MgO ou $\text{Mg}(\text{OH})_2$ après hydratation.

Eau et lait de chaux :

- L'eau de chaux est obtenue par dissolution, juste avant saturation, d'hydroxyde de calcium dans l'eau, la solubilité de l'hydroxyde étant, à 20°C , de 0,125 g pour 100 g de solution. Son pH est de 12,4, à 25°C . Une solution fraîchement préparée est limpide, elle se trouble au cours du temps par dissolution du [dioxyde de carbone](#) atmosphérique et précipitation de [carbonate de calcium](#).
- Le lait de chaux est une solution saturée d'hydroxyde de calcium contenant, en suspension, un excès d'hydroxyde.

Productions

Production de chaux

En 2024, en millions de t, pour la chaux vive et éteinte, sur un total mondial de 420 millions de t. Source : USGS

en millions de t de CaO et $\text{Ca}(\text{OH})_2$

Chine	310	Allemagne	5,7
Inde	17,0	Corée du Sud	5,1
États-Unis	16,0	Turquie	4,1
Russie	11,0	Iran	4,0
Brésil	8,1	France	3,5
Japon (chaux vive)	6,0	Italie	2,4

Source : USGS

Aux États-Unis, le maximum de production a été atteint, en 2006, avec 21 millions de t. La production est assurée dans 73 usines par 26 sociétés dont 9 avec une production captive destinée à la purification du sucre ou à la sidérurgie. En 2020, la chaux vive a représenté 10,7 millions de t, la dolomie calcinée, 2,4 millions de t, la chaux éteinte, 2,32 millions de t, la dolomie éteinte, 0,252 million de t et la dolomie frittée, 0,200 million de t.

Dans l'Union européenne, il y a environ 200 sites de production, avec, en 2017, une production de 29,0 millions de t de CaO et $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

Commerce international de la chaux vive : en 2024.

Principaux pays exportateurs : sur un total de 8,114 millions de t.

en milliers de t

France	694	Argentine	471
--------	-----	-----------	-----

Allemagne	685	Vietnam	389
Chine	631	Émirats Arabes Unis	372
Malaisie	587	Belgique	326
Oman	513	Thaïlande	326

Source : ITC

Les exportations allemandes sont destinées à 53 % aux Pays Bas, 24 % à la Belgique, 5 % à la France.

Principaux pays importateurs : sur un total de 7,994 millions de t.

en milliers de t

Indonésie	870	Australie	406
Inde	752	Finlande	404
Pays Bas	617	France	393
Chili	597	Taipei chinois	388
Allemagne	445	États-Unis	239

Source : ITC

Les importations indonésiennes proviennent à 57 % de Chine, 23 % de Malaisie, 11 % de Oman, 5 % de Thaïlande.

Commerce international de la chaux éteinte : en 2024.

Principaux pays exportateurs : sur un total, en 2022, de 1,237 million de t.

en milliers de t

Allemagne	102	Royaume Uni	64
Vietnam	78	Mexique	47
Chine	76	Zambie	45
Belgique	70	Guatemala	42
Malaisie	67	France	41

Source : ITC

Les exportations allemandes sont destinées à 41 % aux Pays Bas, 9 % à la Belgique, 9 % à l'Autriche.

Principaux pays importateurs : sur un total de 1,223 million de t.

en milliers de t

Philippines	119	Pologne	42
France	117	Hong Kong	36
États-Unis	83	Zimbabwe	33
Allemagne	54	Singapour	29
Pays Bas	44	Surinam	27

Source : ITC

Les importations des Philippines proviennent à 64 % du Vietnam, 27 % de Malaisie, 8 % d'Indonésie.

Producteurs importants :

- [Carmeuse](#), groupe belge qui possède dans le monde 90 sites de production avec une production de 33 millions de t/an de calcaire et 13 millions de t/an de chaux. C'est le premier producteur américain avec 14 carrières de calcaire donnant 12 millions de t/an de carbonate de calcium de qualité chimique, 15 millions de t/an de granulats et 16 usines de chaux produisant 7 millions de t/an. Le groupe exploite 2 sites en France, à Tavaux (39) et

Bois Bernard (62).

- Le groupe belge [Lhoist](#) exploite 90 usines en Europe et est le second producteur américain. En France, le groupe exploite 17 sites.
- Le groupe [Graymont](#) (Canada) est le 3^{ème} producteur nord-américain avec 9 usines de production de chaux aux États-Unis, 9 au Canada, 4 en Nouvelle-Zélande, 17 au Mexique et 1 au Honduras en association avec le groupe [Calidra](#).

Situation française

Production : 2,6 millions de t sur 18 sites, en 2018.

Les 3 usines les plus importantes situées près des centres sidérurgiques – Réty près de Dunkerque, Dugny en Lorraine, Châteauneuf les Martigues près de Fos-sur-Mer – écoulent sur ce marché 36 % de la production française. L'usine de Réty, exploitée par le groupe Lhoist, est la plus importante, en France, avec 710 000 t/an, destinées à 60 % à la sidérurgie, 30 % l'industrie papetière, 10 % la construction et l'agriculture.

Une partie de la chaux, chaux captive, (environ 30 % de la production) peut être produite directement par les utilisateurs dans les industries sucrières, les papeteries, la sidérurgie, les industries chimiques.

Producteurs : appelés chaufourniers.

- [Lhoist](#), à Dugny (55), Réty (62), Sorcy (08), Boran (60), Neau (53), Saint Gauthier (36), Gannat (03), Terrasson (24), Sauveterre-la-Lémance (47), Carmaux (81), Bertholène (12), Poliénas (38), Sassenage (38), La Buisse (38), Ensùès la Redonne (13), Châteauneuf les Martigues (13), Robion (84).
- Le [Groupe Pigeon](#) à Vaiges (53), avec 2 fours et une capacité de production de 65 000 t/an.
- Les [Établissements Bocahut](#), filiale d'Eiffage, à Avesnes (59) avec 2 fours et une capacité de production de 120 000 t/an.
- le [Groupe Saint Hilaire](#) à Trept (38), avec un four à 2 cuves et une capacité de production de 100 000 t/an.
- SEE Bruyères à Saint-Front sur Lémance (47).
- [Carmeuse](#), à Bois Bernard (62), possède un site d'hydratation de la chaux.

Commerce extérieur : en 2024.

Chaux vive :

- Exportations : 693 612 t à 42 % vers l'Allemagne, 28 % la Finlande, 12 % la Suède, 12 % la Belgique.
- Importations : 392 529 t à 50 % de Belgique, 31 % d'Espagne, 15 % d'Italie, 2 % d'Allemagne.

Chaux éteinte :

- Exportations : 40 864 t à 23 % vers la Suède, 18 % la Suisse, 13 % vers l'Italie, 12 % vers l'Allemagne, 7 % vers l'Espagne, 6 % la Finlande.
- Importations : 117 387 t à 40 % d'Espagne, 29 % du Royaume Uni, 13 % de Belgique, 11 % d'Allemagne.

Chaux hydraulique :

- Exportations : 33 365 t à 35 % vers le Royaume Uni, 13 % l'Italie, 13 % l'Espagne, 10 % la Turquie, 7 % la Belgique.
- Importations : 7 128 t à 68 % d'Espagne, 21 % d'Allemagne, 7 % de Belgique, 4 % d'Italie.

Utilisations

Consommations : en 2023, la consommation des États-Unis est de 17,0 millions de t, dont, en 2020, 13,3 millions de t pour la chaux vive et 2,57 millions de t pour la chaux éteinte. Les usages captifs ont été de 1,17 million de t.

En 2018, la part de la Chine dans la consommation mondiale est de 65 %.

Secteurs d'utilisation de la chaux

En 2020, aux Etats-Unis. Source : USGS

	France*	États-Unis en 2020
<u>Sidérurgie</u>	36,5 %	29,1 %
Travaux publics	18,1 %	11,0 %
Agriculture	12,5 %	—
Industries diverses	9,9 %	27,8 %
<u>Traitement de l'eau</u>	8,8 %	7,7 %
Bâtiment	4,5 %	2,0 %
<u>Traitement des fumées</u>	3,3 %	16,1 %

Sources : Union des Producteurs de Chaux et USGS

*En année moyenne, hors productions intégrées (sucreries...).

Dans l'Union européenne, en 2016, la sidérurgie représente 39,2 % des utilisations, l'environnement, 17,2 %, les autres industries, 13,8 %, les matériaux de construction, 10,7 %, l'industrie chimique, 7,5 %, l'ingénierie civile, 6,4 %, l'agriculture, 1,9 %.

La chaux éteinte est utilisée dans les travaux publics pour la stabilisation des sols et comme ajout au bitume, dans le traitement des eaux et des effluents gazeux, ainsi que dans le bâtiment pour la réalisation d'enduits. L'hydroxyde de calcium est également employé pour produire le carbonate de calcium précipité.


La chaux magnésienne est principalement utilisée dans l'amendement des sols.

Utilisations diverses :

- Sidérurgie : dans les convertisseurs forme avec les impuretés des scories liquides et ainsi diminuée dans les aciers les teneurs en silicium et phosphore (en donnant des silicates et phosphates de calcium) ainsi que celles de soufre et manganèse. La consommation est de 40 à 100 kg de CaO par t d'acier.
- Métallurgie : utilisée dans le procédé Bayer de fabrication de l'alumine à partir de bauxite : elle permet de régénérer la soude et d'éliminer la silice, ainsi que pour extraire Mg²⁺ à partir de solutions de chlorure de magnésium. Utilisée (1 à 3 kg/t de minéraux) au cours de la flottation des minéraux sulfurés pour ajuster le pH, elle est aussi un agent dépresseur de la pyrite : elle permet de faire flotter sélectivement la chalcopyrite et la blende. Elle est également utilisée lors de la lixiviation cyanurée des minéraux d'or afin de maintenir en permanence un pH basique et éviter ainsi les dégagements de HCN.
- Constructions routières : pour stabiliser et assécher les sols, particulièrement les sols argileux : 10 à 30 kg/m². CaO fixe l'eau lors de son hydratation et en élimine une partie par évaporation suite à l'élévation de température liée à la réaction d'hydratation. Également comme ajout (filler) dans le bitume.
- Construction : sous forme de chaux hydraulique. Représente la principale utilisation de la chaux en Allemagne et en Italie. En France, les utilisations dans ce secteur, sont très réduites.


- Traitements des eaux :

- de consommation et de chauffage : pour décarbonater les eaux trop dures, par précipitation de CaCO_3 , et ajuster le pH.
- usées : le chaulage stabilise les boues résiduaires des stations d'épuration, détruit la plupart des germes pathogènes, diminue les odeurs, précipite, sous forme d'hydroxydes insolubles, les métaux lourds et sous forme de phosphate de calcium, peu soluble, les phosphates. Utilisation de 50 à 200 kg de CaO/t de boue déshydratée. La solidification de la boue dure de 2 à 5 jours. Les boues, à forte teneur en chaux, peuvent être utilisées comme amendement calcique en agriculture ou mises en décharge.
- Traitement des effluents gazeux : fixation du SO_2 , de HCl (emploi, en 2007-09, en France, de 60 000 à 85 000 t) et HF des gaz de combustion (voir également le chapitre dioxyde de soufre). Plus de 90 % des procédés actuels utilisent la chaux ou ses dérivés comme produit de traitement.
 - Par injection de CaO ou CaCO_3 , dans les flammes ou dans le lit fluidisé de combustion.
 - Par traitement des fumées après combustion, principalement à l'aide de Ca(OH)_2 , injecté à sec ou par lavage des gaz avec du lait de chaux :



Le sulfogypse ainsi obtenu peut être utilisé, à la place du gypse naturel, pour fabriquer du plâtre (au Japon, États-Unis, Allemagne, Pays-Bas, Belgique).

CaO est également utilisé pour fixer le chlorure d'hydrogène des gaz d'incinération des ordures ménagères et des déchets industriels. Les ordures ménagères donnent de 700 à 2 000 mg de HCl/m³ de gaz de combustion. Les valeurs limites des teneurs en éléments polluants sont de 300 mg/m³ d'air pour SO_2 , 50 mg/m³ pour HCl et 2 mg/m³ pour HF. La fixation de HCl donne du chlorure de calcium selon la réaction :



Dans le cas de l'incinération des ordures ménagères, la consommation de CaO est de 7 à 14 kg/t d'ordure.

- Amendement agricole : la chaux vive, éteinte ou magnésienne permet lors de son apport appelé chaulage :
 - d'apporter les ions Ca^{2+} et Mg^{2+} consommés par les cultures (80 à 100 kg de CaO/ha/an, 20 à 40 kg de MgO/ha/an), lessivés par les pluies (350 à 450 kg de CaO/ha/an, 10 à 50 kg de MgO/ha/an).
 - de diminuer l'acidité des sols (un sol acide a son pH compris entre 4,5 et 6,7), cette acidité étant soit naturelle soit apportée par les engrains. Pour augmenter le pH de 0,5 unité, il faut pour une terre sableuse, de 400 à 1 000 kg de CaO/hectare. Le pH optimal d'un sol varie, selon les cultures, entre 6,5 et 7,5.
- Chimie : utilisée en pétrochimie et pour fabriquer le carbure de calcium, le carbonate de calcium précipité, l'hypochlorite de calcium...
- Obtention de pH basiques pour la flottation des minéraux, le traitement des eaux...
- Sucreries : permet par flocculation de précipiter les impuretés en donnant des sels de Ca^{2+} insolubles. Utilisation de 32 kg de CaO/t de betterave.
- Pâte à papier (pâte au sulfate pour papier kraft) : pour régénérer la solution de soude et de sulfate de sodium qui se transforme en carbonate de sodium lors de la séparation de la cellulose. Utilisation de 270 kg de CaO/t de papier.

