

SULFATE DE BARYUM 2024

État naturel

La teneur moyenne de l'écorce terrestre en baryum est de 0,0425 %.

L'élément baryum, est présent naturellement principalement sous forme de sulfate de baryum, BaSO_4 , dont le minéral est la barytine. Au sein de la barytine, les ions Ba^{2+} peuvent être remplacés, jusqu'à des teneurs pouvant atteindre 5 %, par des ions Ca^{2+} ou Sr^{2+} . Le baryum est également présent, mais en moindre quantité, sous forme de whitérite, qui est un carbonate de baryum, BaCO_3 .

Le minerai est extrait à ciel ouvert ou souterrainement, broyé et concentré par méthodes gravimétriques, séparation magnétique et par flottation, pour atteindre une teneur de 95 à 98 %.

Productions

Production minière de barytine

En 2024, en milliers de t, sur un total mondial de 8,2 millions de t (hors États-Unis). Source : USGS

en milliers de t, sur un total mondial de 8,2 millions de (hors États-Unis)			
Inde	2 600	Mexique	330
Chine	2 100	Iran	310
Maroc	1 000	Laos	300
Kazakhstan	650	Russie	250

Source : USGS

Avec quatre mines en activité dans le Nevada, aux États-Unis, la production est confidentielle. En 2019, elle était de 390 000 t.

Commerce international : de la barytine, en 2024.

Principaux pays exportateurs sur un total de 5,645 millions de t.

en milliers de tonnes			
Inde	1 769	Mexique	302
Maroc	890	Kazakhstan	192
Chine	856	Pakistan	105
Laos	624	Pays Bas	98
Turquie	339	Bulgarie	80

Source : ITC

Les exportations de l'Inde sont destinées à 44 % aux États-Unis, 30 % à l'Arabie Saoudite, 9 % aux Émirats Arabes Unis.

Principaux pays importateurs.

en milliers de tonnes			
États-Unis	1 796	Émirats Arabes Unis	178
Arabie Saoudite	964	Koweït	135
Argentine	298	Italie	132
Thaïlande	206	Pays Bas	123
Turquie	189	Norvège	121

Source : ITC

Les importations des États-Unis proviennent à 36 % d'Inde, 19 % du Maroc, 18 % de Chine, 16 % du Mexique, 9 % du Laos.

Producteurs :

En Inde, la production provient principalement du gisement de Mangampet, situé dans l'État d'Andhra Pradesh, exploité par le groupe étatique [Andhra Pradesh Mineral Development Corporation](#), avec une capacité de production de 3 millions de t/an, une production, en 2020-21, de 1,212 million de t et des réserves de 49,4 millions de t.

Au Maroc diverses sociétés exploitent des mines de barytine avec, en particulier :

- La Compagnie Marocaine des Barytes (Comabar), détenue à 55 % par la société norvégienne [Norbar Minerals](#), filiale de [Schlumberger](#) et 45 % par l'Office National des Hydrocarbures et des mines ([Onhym](#)), avec 160 000 t/an à Ighoud et 110 000 t/an à Zelmou.
- [Ado Barite Morocco](#), filiale du groupe turc [Ado Mining](#), à El Jadidah, avec 150 000 t/an.
- La société Snarema, à Seksaoua, avec 120 000 t/an.

Aux États-Unis, la production minière est principalement assurée par les sociétés de service pour l'industrie pétrolière et gazière. Jusqu'en 2020, 5 mines étaient exploitées au Nevada, à Rossi par [Halliburton](#), Argenta et Slaven Canyon par [Baker Hughes](#), Greystone par [Schlumberger](#) et Big Ledge par [National Oilwell Varco](#) et une mine en Géorgie, à Cartersville par [New Riverside Ochre Company](#). En 2023, il ne reste plus que trois mines exploitées, au Nevada.

En Turquie, le principal producteur, [Ado Mining](#), avec une capacité de production de 250 000 t/an, exploite 4 mines dont la principale à Sarkikaraagac.

Réserves : en 2024. Monde : plus de 390 millions de t.

en millions t

Chine	110	Inde	51
Iran	100	Turquie	34
Kazakhstan	85	Russie	12

Source : USGS

Les réserves du Maroc, du Mexique, des États-Unis et du Laos sont inconnues.

Situation française

En 2024.

Production : la France a été un producteur important de barytine avec, en particulier, l'exploitation du gisement de Chaillac-Les Redoutières (36), par la société Barytine de Chaillac, filiale du groupe Solvay. Entre 1976 et 2006, date de fermeture de la mine, plus de 6,5 millions de t de barytine ont été extraites, à ciel ouvert. Le record de production a été atteint en 1980, avec 236 500 t. Le minerai, titrant 33 % de sulfate de baryum était enrichi par flottation pour obtenir des concentrés à 98,5 %. Les concentrés étaient transformés en carbonate de baryum, dans l'usine Solvay de Bad-Hünningen, en Allemagne. Fin 2020, cette activité a été vendue par Solvay au fonds d'investissement [Latour Capital](#) pour donner la société [Kandelium](#).

Au total, plus d'une cinquantaine de mines ont été actives.

Exportations :

- Barytine (sulfate naturel) : 896 t à 51 % vers la Suisse, 27 % vers le Mexique, 6 % l'Allemagne, 4 % la Suède.
- Whitérite (carbonate naturel) : 40 kg totalement vers la Belgique.
- Sulfate de baryum : 49 t à 48 % vers l'Italie, 10 % la Suisse, 9 % l'Afrique du Sud, 8 % vers l'Espagne, 8 % Singapour.
- Carbonate de baryum : confidentielles.

Importations :

- Barytine (sulfate naturel) : 18 413 t à 45 % du Maroc, 30 % d'Espagne, 15 % des Pays Bas, 4 % de Turquie, 4 % d'Allemagne.
- Whitérine (carbonate naturel) : 16 t quasi totalement de Chine.
- Sulfate de baryum : 776 t à 48 % d'Allemagne, 46 % d'Italie, 3 % de Chine, 2 % du Japon.
- Carbonate de baryum : 11 259 t à 64 % de Chine, 21 % d'Inde, 12 % d'Allemagne, 2 % d'Espagne.

Utilisations

Consommations : en 2017. Monde : 8,1 millions de t, Europe : 600 000 t.

en milliers de t			
États-Unis	2 350	Amérique du Sud	350
Chine	1 600	Afrique	250
Pays du Golfe	1 550	Inde	200
Russie	500	Canada	200

Source : The Barytes Association


Secteurs d'utilisation :

Les forages pétroliers et gaziers représentent 80 % de la consommation de barytine, 90 % aux États-Unis. La barytine, utilisée sous forme de boue, présente l'avantage pour cette application d'être dense (4,5 g/cm³), insoluble, peu réactive et non toxique. Elle permet d'équilibrer la pression interne des hydrocarbures et d'éviter les éruptions. Elle doit posséder les caractéristiques suivantes, définies par l'American Petroleum Institute (API) :

- Avoir une densité d'au moins 4,1,
- Avoir moins de 250 ppm de sels solubles,
- Avoir 97 %, en masse, des particules inférieures à 75 µm et pas plus de 30 %, en masse, inférieures à 6 µm.

Utilisations diverses :

- La barytine est à la base de la production des sels de baryum. Elle est traitée, à haute température, en présence de [coke](#) pour donner du sulfure de baryum qui est soluble dans l'eau.



Le sulfate de baryum synthétique est obtenu par ajout de [sulfate de sodium](#).

- Le sulfate de baryum naturel ou synthétique est employé comme charge minérale dans des peintures, [matières plastiques](#), [caoutchoucs](#), papiers...
- Le nitrate de baryum est employé en pyrotechnie pour obtenir la couleur verte.
- Le numéro atomique élevé du baryum lui confère une grande capacité à absorber des rayons X et gamma. Pour cette raison le sulfate de baryum est utilisé dans des bétons de protection dans les installations nucléaires.
Sous forme de sulfate de grande pureté il est utilisé comme agent de contraste pour les examens du colon, par radiographie des rayons X.