

TANTALE 2024

Matières premières

La teneur moyenne de l'écorce terrestre est de 0,7 ppm.

Le niobium est souvent associé au tantale dans ses gisements, les deux éléments possédant des propriétés chimiques proches. Toutefois, il existe des mines de niobium dans lesquelles le tantale n'est pas récupéré et réciproquement des mines de tantale dans lesquelles le niobium n'est pas exploité.

Le tantale, est également parfois associé au lithium, présent dans le spodumène, $\text{LiAlSi}_2\text{O}_6$, dans des pegmatites comme dans les gisements de l'ouest australien ou de Volta Grande au Brésil ou associé à l'étain comme dans la mine de Pitinga au Brésil.

De même, le zirconium, le titane, le césium et le béryllium sont parfois associés au tantale.

Minérais

Les principaux minérais sont des oxydes avec, parmi les principaux :

- La famille des niobio-tantalites ou colombo-tantalites, appelée coltan en Afrique centrale, de formule : $(\text{Fe,Mn})(\text{Nb,Ta})_2\text{O}_6$. Appelée niobite ou columbite lorsque le mineraï est plus riche en niobium et tantalite lorsque c'est l'inverse. En 2014, 59 % de la production mondiale provient de minérais de tantalite.
- La famille des pyrochlores, avec une composition évoluant entre $(\text{Na,Ca})_2\text{Nb}_2\text{O}_6(\text{O,OH,F})$ et celle de la microlite $(\text{Na,Ca})_2\text{Ta}_2\text{O}_6(\text{O,OH,F})$.
- La wodginite, $(\text{Ta,Nb,Sn,Mn,Fe})_4\text{O}_8$.

Les teneurs des minérais de tantale, exprimées en Ta_2O_5 , sont comprises entre 0,02 et 0,07 %.

Le tantale est également présent dans des minérais d'étain et de titane, en substitution à l'étain dans la cassitérite et au titane dans le rutile et l'ilménite. Dans la cassitérite, le tantale peut substituer jusqu'à 4 % de l'étain. Cette source compte, en 2014, pour environ 15 % de la production.

Les minérais de tantale renferment souvent de l'uranium et du thorium, radioactifs. Lorsque la radioactivité des produits commercialisés atteint 10 Bq/g celle-ci doit être déclarée et des précautions prises. Cette radioactivité correspond à une teneur de 0,13 % de ThO_2 et 0,048 % de U_3O_8 .

Minéralurgie

Les concentrés obtenus, après broyage, à l'aide de diverses méthodes de séparation physique : gravimétriques avec des tables à secousse, des cyclones, magnétiques et électrostatiques, contiennent de 20 à 60 % de Ta_2O_5 .

Productions minières

Productions minières de tantale

En 2024, en tonnes de Ta contenu sur un total mondial de 2 100 t. Source : USGS

en tonnes sur un total mondial de 2 100 t

R.D. du Congo 880 Mozambique 55

Nigeria	390	Australie	52
Rwanda	350	Éthiopie	40
Brésil	210	Russie	29
Chine	76	Burundi	2

Source : USGS

Les données concernant les productions sont à prendre avec réserves, les productions effectuées dans les exploitations artisanales illégales dans les zones de conflits, en particulier en République Démocratique du Congo, sont difficilement chiffrables.

En 2018, avec une production totale, y compris le recyclage, de 2 450 t, la production des mines industrielles représentait 24,7 % de la production totale, celle des mines artisanales, 51,3 %, celle issue des laitiers de production d'étain, 4 %, le recyclage comptant pour 20 %. Avec le développement des exploitations artisanales, principalement en République Démocratique du Congo, diverses exploitations minières importantes ont été mises en sommeil :

- Les mines australiennes de Wodgina et de Greenbushes exploitées par [Global Advanced Metals](#) (GAM) étaient les principaux fournisseurs de minerais de tantale, avec 557 t de Ta en 2008.
 - La mine de Wodgina, exploitée depuis 1905 à ciel ouvert, avec une capacité de production de 640 t/an de Ta_2O_5 , est située dans le nord-ouest de l'Australie de l'Ouest. Son exploitation a été mise en sommeil en 2012 puis a été achetée, en septembre 2016, par le groupe [Mineral Resources](#) pour extraire du minerai de lithium, Global Advanced Metals conservant les droits sur le tantale. Le minerai produit renfermant 1,5 % de Li_2O est exporté, depuis mi-2017, vers la Chine. En 2022, l'exploitation minière a repris.
 - GAM exploitait aussi, en souterrain et à ciel ouvert, la mine de Greenbushes, également en sommeil, dans le sud-ouest de l'Australie de l'Ouest, d'une capacité de 450 t/an de Ta_2O_5 . Les concentrés des deux mines étaient traités à Greenbushes. La mine de Greenbushes a été vendue à [Talison Lithium](#) pour l'exploitation du lithium, GAM conservant ses droits sur le tantale.
- La mine de Marropino au Mozambique, vendue par Noventa à un fonds d'investissement, avec une capacité de production de 90 t/an est en sommeil.
- ainsi que, en Éthiopie, la mine de Kenticha, exploitée par Ethiopian Mineral Development Share Company, qui avait produit 207 t, en 2011, et qui a suspendu ses exportations depuis que l'[Agence Internationale de l'Énergie Atomique](#) AIEA a diminué la limite de classification des marchandises radioactives dangereuses de 70 à 10 Bq/g.

Au Brésil la production provient des mines de Volta Grande et Pitinga. Le tantale contenu dans les minerais de niobium exploités dans la mine d'Araxá, n'est pas valorisé.

- La mine de Volta Grande, à Nazareno, dans l'État de Minas Gerais, est exploitée par la société [AMG Mineração](#) (ex-Mibra), détenue par le groupe néerlandais [AMG](#) avec une capacité de production de 137 t/an de Ta_2O_5 , contenu dans les concentrés miniers produits. Les réserves sont de 6,3 millions de t contenant 375 g/t de Ta_2O_5 , 92 g/t de Nb_2O_5 et 283 g/t d'étain. Les concentrés miniers sont traités dans les installations métallurgiques et chimiques situées à São João del Rei. Le lithium présent dans le minerai à des teneurs de 1,06 % de Li_2O est valorisé depuis mi-2018 avec une capacité de production de 90 000 t/an de spodumène portée à 130 000 t/an, en 2022.
- La mine de Pitinga, en Amazonie, est exploitée par [Mineracão Taboca](#), filiale du groupe péruvien [Minsur](#). La production de niobiotantalite est associée à celle de cassitérite avec une capacité de production de 140 t/an de Ta_2O_5 à partir d'un minerai renfermant 0,195 %

d'étain et 0,250 % de $(Nb,Ta)_2O_5$. Les concentrés miniers sont traités près de São Paulo pour donner d'une part de l'étain et d'autre part un ferroalliage FeNbTa renfermant 45 % de Nb et 4,2 % de Ta. En 2022, la production a été de 6 311 t d'étain et de 4 008 t de ferroalliages renfermant 46,87 % de NbTa. Les réserves prouvées et probables sont de 211 millions de t renfermant 0,153 % de Sn, 0,207 % de Nb_2O_5 et 0,027 % de Ta_2O_5 .

En Australie, a débuté, en 2018, la production de la mine de lithium et tantale de Bald Hill, exploitée par [Alliance Mineral Assets](#), avec une production prévue de 155 000 t/an de spodumène et de 120 t/an de Ta_2O_5 . Les réserves prouvées et probables sont de 11,3 millions de t de mineraï renfermant 1,01 % de Li_2O et 160 ppm de Ta_2O_5 et de 2 millions de t de mineraï renfermant 313 ppm de Ta_2O_5 .

Par ailleurs, toujours en Australie, a débuté, fin 2018, la production de la mine de lithium et tantale de Pilgangoora exploitée par [Pilbara Minerals](#). La production prévue est de 330 000 t/an de concentré de spodumène et de 145 t/an de Ta_2O_5 . En 2021-22, la production a été de 377 902 t de spodumène et de 29,51 t de concentré de tantalite. Les réserves prouvées et probables sont de 159 millions de t de mineraï renfermant 1,2 % de Li_2O et 101 ppm de Ta_2O_5 .

Initiatives visant à contrôler la production et l'origine des matières premières

L'exploitation artisanale par des groupes armés, en République Démocratique du Congo, de gisements de cassitérite et de niobiotantalite (coltan), a conduit, les Nations Unies, l'OCDE, l'Union européenne et le gouvernement des États-Unis à diverses initiatives destinées à tarir cette source de financement. Les Nations Unies incitent à la publication de statistiques de production et d'exportation, l'OCDE a publié un « [Guide de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque](#) », l'Union européenne a voté un [règlement fixant des obligations pour les importateurs](#), aux États-Unis, le « [Dodd-Frank Wall Street reform and consumer protection act](#) » vise à contrôler l'origine des matières premières.

Un organisme de certification minière a été créé, l'[iTSCI](#), l'International Tin Supply Chain Initiative, pour la production de la région des Grands Lacs en Afrique, avec comme pays concernés, la République Démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda et comme minerais, ceux d'étain, tantale et tungstène. En 2020, 2 306 sites miniers employant 176 124 mineurs sont contrôlés par cet organisme.

Réserves

Les réserves mondiales, en 2022, étaient supérieures à 320 000 t et se situaien, en 2024, principalement dans les pays suivants :

en t de Ta contenu

Chine 240 000 t Brésil 40 000 t

Australie 110 000 t

Sources : USGS

Préparation industrielle

À partir de niobiotantalite la première étape consiste à produire du fluorotantalate de potassium, K_2TaF_7 , à partir duquel seront produits divers composés de tantale : oxyde, carbure, métal...

Obtention du fluorotantalate de potassium, K_2TaF_7


La production du fluorotantalate de potassium, est obtenue par hydrométallurgie, à l'aide d'une lixiviation à chaud par de l'acide fluorhydrique et de l'acide sulfurique selon la réaction :



Le niobium et le tantalum sont extraits par solvant, par exemple à l'aide de méthylisobutylcétone (MIBK) puis, le niobium est récupéré en solution aqueuse sous forme d'ion $NbOF_5^{2-}$ par lavage à l'acide sulfurique alors que le tantalum reste dans la phase organique d'où il est ensuite extrait. Un ajout de fluorure de potassium, KF, précipite le fluorotantalate de potassium, K_2TaF_7 .

Obtention du tantalum

Le métal est obtenu sous forme de poudre par réduction, en sel fondu, à l'aide de sodium. La réaction réalisée sous atmosphère d'argon entre 600 et 900°C, est représentée par l'équation suivante :



Après refroidissement, la poudre fine de tantalum est dispersée dans le mélange de sels. Un broyage suivi d'une dissolution des sels en milieu acide permet de libérer la poudre. Enfin, une désoxydation sous vide en présence de réducteurs tels que Na, Ca ou Mg donne une poudre à 99,9 % de Ta. La poudre de tantalum est la principale forme d'utilisation du tantalum, en particulier dans les condensateurs.

Le métal massif est obtenu par fusion de la poudre, par bombardement électronique.

Producteurs

Les principaux producteurs sont :

- Global Advanced Metals (GAM) possède des usines métallurgiques d'élaboration de tantalum et de production de condensateurs aux États-Unis, à Boyertown, en Pennsylvanie et au Japon, à Aizu.
- HC Starck, possède des usines métallurgiques d'élaboration de tantalum à Goslar et Laufenburg en Allemagne, Mito au Japon et Map Ta Phut en Thaïlande. En 2018, la société a été vendue au groupe japonais JX Nippon Mining & Metals.
- Ningxia Non-Ferrous Metals, en Chine.

Commerce international

En 2024, sous forme brute.

Principaux pays exportateurs sur un total de 731 t :

en tonnes

Thaïlande	195	Estonie	9
États-Unis	146	Taipei chinois	7
Japon	123	République tchèque	5
Chine	119	Corée du Sud	5
Kazakhstan	109	Royaume Uni	5

Source : ITC

Les exportations thaïlandaises sont destinées à 58 % à la Chine, 17 % aux États-Unis, 9 % au Salvador.

Principaux pays importateurs sur un total de 1 190 t :

en tonnes

États-Unis	373	Japon	65
Malaisie	242	Thaïlande	48
Maxique	88	Royaume Uni	40
Indonésie	86	Philippines	34
Salvador	71	Israël	29

Source : ITC

Les importations des États-Unis proviennent à 55 % de Chine, 15 % d'Allemagne, 15 % du Kazakhstan, 8 % de Thaïlande.

Recyclage

Mondialement, il compte, en 2018, pour 20 % de la consommation.

Situation française

Production

Les Kaolins de Beauvoir, filiale d'[Imerys](#), produisent à Echassières (03), 100 t/an de concentrés d'étain-tantale-niobium, sous-produits d'une exploitation de kaolin. La teneur des concentrés est de 45 à 50 % d'étain, de 8 à 12 % de Ta_2O_5 , 4 à 5 % de Nb_2O_5 .

Commerce extérieur

Les **exportations**, en 2024, sous forme brute, étaient de 253 kg avec comme principaux marchés à :

- 79 % l'Allemagne,
- 17 % l'Italie.

Les **importations**, en 2024, sous forme brute, s'élevaient à 1,7 t en provenance principalement à :

- 48 % d'Allemagne,
- 27 % des États-Unis,
- 12 % du Canada,
- 7 % de Thaïlande.

Utilisations

Consommations

En 2021, la consommation dans le monde est estimée à 2 500 t, dont 770 t aux États-Unis, en 2024.

Secteurs d'utilisation

Secteurs d'utilisation du tantale

Secteurs d'utilisation : en 2016.

Condensateurs	32 %	Composés chimiques	11 %
Superalliages	23 %	Métal laminé	10 %

Cibles de pulvérisation 17 % Carbures

7 %

Source : Roskill

Condensateurs

Les condensateurs en tantale représentent, en nombre d'unités, 1 % de la production mondiale et 10 % en valeur. Ce sont des condensateurs à électrolyte liquide ou solide. Ils utilisent comme anode de la poudre très fine de tantale, de haute pureté, 99,99 %, pressée autour d'un fil très fin de tantale qui est ensuite frittée, sous vide, à une température comprise entre 1500 et 2000°C tout en restant poreuse. Le diélectrique est obtenu par oxydation anodique de l'anode frittée, dans une solution d'acide phosphorique, qui forme une couche très fine d'oxyde de tantale Ta_2O_5 , à la surface des grains de tantale. La cathode est formée par du dioxyde de manganèse obtenu par imprégnation des pores de l'anode frittée à l'aide d'une solution de nitrate de manganèse suivie d'une calcination vers 300-400°C.

Superalliages à base nickel

Le tantale est un élément de composition de ces alliages pour la fabrication de pales monocrystallines de turbines destinées à des turboréacteurs. Il permet d'accroître leur résistance thermique en particulier dans les zones proches de la chambre de combustion. Exemples de composition, en % massique :

	<u>Cr</u>	<u>Co</u>	<u>Mo</u>	<u>W</u>	Ta	<u>Nb</u>	<u>Al</u>	<u>Ti</u>	<u>Re</u>	<u>Hf</u>	<u>Ru</u>
CMSX 10	2,0	3,0	0,4	5,0	8,0	0,1	5,7	0,2	6,0	0,03	–
Rene N6	4,2	12,5	1,4	6,0	7,2	–	5,7	–	5,0	0,1	–
MC-NG	4,0	–	1,0	5,0	5,0	–	6,0	0,5	4,0	0,1	0,1

Source : K. Leszczynska-Sejda, IMN

Microélectronique

Les cibles de pulvérisation en tantale sont employées pour réaliser des dépôts en phase vapeur (PVD) sur des semiconducteurs afin de former à la surface des interconnections en cuivre des couches barrière à la diffusion.

Outils de coupe

Le carbure de tantale, TaC, est ajouté aux carbures cémentés WC–Co afin d'accroître leur résistance en température.

Industries chimiques et pharmaceutiques

Le tantale métallique qui possède une excellente résistance à la corrosion en milieu acide est utilisé sous forme de feuilles fines ou de dépôt mince dans diverses installations.