

TITANE 2024

Matières premières

Voir le chapitre consacré au [dioxyde de titane](#).

Seulement 6 % de la production minière de titane sert à la fabrication de titane métallique. L'essentiel de la production est destiné à l'élaboration du dioxyde de titane, pigment blanc le plus utilisé.

La matière première utilisée pour produire l'éponge de titane peut être du rutile naturel à une teneur de 94 à 96 % de TiO_2 , du rutile synthétique ou du slag obtenus à partir d'ilménite (voir le chapitre [dioxyde de titane](#)).


Métallurgie

Elle est réalisée en deux étapes : l'obtention de l'éponge de titane est suivie de la production de demi-produits sous forme de lingots ou de ferrotitane.

Élaboration de l'éponge de titane

En 2 étapes :

Carbochloration : effectuée sous vide ou sous atmosphère inerte vers $800^{\circ}C$, en lit fluidisé, voir le chapitre consacré au [dioxyde de titane](#).



$TiCl_4$ obtenu gazeux ($t_{ébul} = 136^{\circ}C$) est condensé sous forme liquide et purifié par distillation fractionnée.

Réduction et purification : par [Mg](#) (procédé Kroll). Ce procédé présente l'inconvénient de fonctionner de façon discontinue. La difficulté de cette métallurgie réside dans la nécessité d'opérer sous vide (ou sous [argon](#)), à haute température.



La réduction et la purification sont effectuées dans deux réacteurs (de type U inversé) qui fonctionnent alternativement en mode réduction et en mode distillation. Lors de la réduction réalisée vers $800^{\circ}C$, le titane solide, plus léger, surnage sur le chlorure liquide. Après élimination du chlorure de magnésium, par siphonnage, la distillation destinée à éliminer Mg et $MgCl_2$ restants est réalisée dans le même réacteur. Elle est effectuée vers $900-950^{\circ}C$, sous 0,2 Pa. Parallèlement l'autre réacteur sert à condenser le magnésium et servira pour la prochaine réduction.

La purification peut également être réalisée par lavage acide. Après purification le titane se présente sous forme d'un solide poreux (à 99,6 % de Ti) d'où son nom d'éponge de titane.

La société [Osaka Titanium Technologies Co.](#), avec le chlorure de magnésium généré par le procédé Kroll, produit par électrolyse d'une part le dichlore nécessaire à la carbochloration du dioxyde de titane et d'autre part le magnésium utilisé dans le procédé Kroll.

La consommation d'énergie est de 44 kWh/kg d'éponge.

Aux États Unis, la société [Titanium Metals Corp.](#) (Timet) dans son usine de Henderson dans le Nevada utilisait le procédé Kroll. La réduction par le [sodium](#) (procédé Hunter) est employée aux États-Unis par la société [Honeywell Electronic Materials Inc.](#), dans son usine de Salt Lake City dans l'Utah.

Élaboration des lingots de titane

L'éponge de titane est chimiquement pure, à 99,6 %, mais ne possède pas une compacité et des propriétés mécaniques intéressantes. L'élaboration des lingots est effectuée sous vide à haute température. Au cours de cette opération, divers ajouts permettent de fixer la composition des alliages. Deux techniques sont utilisées, avec des :

- Fours à électrode consommable (ou VAR : Vacuum Arc Remelting) : l'éponge, le titane recyclé et les éléments d'alliage sont compactés sous forme de comprimés assemblés ensuite sous forme d'électrode par soudure. Cette électrode est introduite dans un four électrique à arc sous vide. L'arc a lieu entre l'électrode et un creuset en cuivre refroidi à l'eau. L'électrode fond et le lingot se solidifie dans le creuset. En 2016, la capacité de production de tels fours est de 320 000 t/an avec 72 % des capacités de fusion installées.
- Fours à électrode non consommable : le bain de fusion est alimenté directement par le mélange : éponge, chutes recyclées, éléments d'alliage. L'arc a lieu entre une électrode fixe en [cuivre](#) et le creuset contenant le bain liquide de titane. Cette technique n'est plus utilisée en France.

Quelle que soit la technique utilisée, une 2^e fusion est indispensable. Celle-ci a lieu dans un four à l'électrode consommable, cette dernière étant constituée par le lingot provenant de la 1^{re} fusion ou par bombardement électronique, avec, en 2016, pour cette dernière technique une capacité mondiale de production de 100 000 t/an.

Les lingots obtenus ont, en général, une masse de 2 à 6 t, avec un diamètre de 830 mm, mais ils peuvent atteindre 18 t, avec un diamètre de 1,2 m. La France produit des lingots d'un peu moins de 6 t.

Ferrotitanes


Ils contiennent de 25 à 70 % de Ti, de 4 à 10 % de [Al](#). Ils sont utilisés comme éléments d'alliages des [acières](#) à construction et dans les [acières inoxydables](#), où ils stabilisent des carbures. Les ferrotitanes sont fabriqués à partir d'éponge de titane ou à partir des déchets non recyclés, produits par la mise en forme du titane métal. Ils sont également fabriqués, par aluminothermie, à partir de mineraux de titane.

Élaboration du titane ultrapur

Selon la méthode de Van Arkel.

C'est selon cette méthode qu'a été élaboré, en 1925, le premier titane suffisamment pur et ductile pour la mise en évidence de ses propriétés. Après la mise au point du procédé Kroll, en 1937, le procédé Van Arkel n'est utilisé que pour l'obtention de titane ultra pur réservé à des applications très pointues, en général militaires.

Principe du procédé Van Arkel : le titane à purifier, provenant de la métallurgie classique, est placé dans une enceinte sous vide, en présence de [diiode](#) et d'un filament de titane pur, chauffé par effet Joule, entre 1 100 et 1 500°C. Le titane à purifier, chauffé vers 150 à 200°C, par le rayonnement produit par le filament, réagit avec le diiode pour former du tétraiodure de titane (TiI_4) gazeux qui au contact du filament de titane pur se décompose avec dépôt de titane sur le filament qui ainsi grossit. Le diiode est recyclé.



Productions

Production d'éponge de titane

En 2024, production et () capacités de production. Monde : 320 000 t (410 000 t/an).

	en tonnes et () en t/an	
Chine	220 000 (260 000)	Kazakhstan 14 000 (26 000)
Japon	55 000 (65 200)	États-Unis (500)
Russie	20 000 (46 500)	Inde 300 (500)
Arabie Saoudite	15 000 (15 600)	

Source : USGS

Producteurs d'éponge

En 2021, les sociétés suivantes contribuèrent à une production mondiale de 210 000 t d'éponge de titane :

	en tonnes	
Sociétés chinoises	86 000 t	UKTMP (Kazakhstan) 23 000 t
VSMPO (Russie)	44 000 t	ZMTC (Ukraine) 8 000 t
Osaka (Japon)	35 000 t	Solikamsk (Russie) 2 000 t
Toho (Japon)	20 000 t	

Source : [Solikamsk Magnesium Works](#)

- Le principal producteur **chinois** est la société LB Group avec une capacité de production de 80 000 t/an et une production, en 2024, de 69 700 t.
- En **Russie**, la production est principalement assurée par [VSMPO-AVISMA](#) (Verkhnesaldinskoye Metallurgicheskoe Proizvodstvennoe Obyedinenie) dans son usine de Berezniki, dans la région de Perm avec une capacité de production de 44 000 t/an.
- La capacité de production de [Solikamsk Magnesium Works](#) (SMW) est de 2 600 t/an avec, en 2019, une production de 1 906 t d'éponge de titane et 39,4 t de Ti contenu dans TiCl_4 .
- Au **Japon**, par les entreprises [Osaka Titanium Technologies Co.](#), à Amagasaki, préfecture de Hyogo, avec une capacité de 40 000 t/an et [Toho Titanium Co.](#), à Wakamatsu, préfecture de Fukuoka, et Chigasaki, préfecture de Kanagawa, avec une capacité de 25 200 t/an.
- Au **Kazakhstan**, [Ust-Kamenogorsk Titanium-Magnesium Plant](#) (UKTMP) est le seul producteur d'éponge de titane. Depuis 2011, ce groupe produit des lingots et s'est allié jusqu'en 2023 avec la société [Aubert & Duval](#) pour mettre en forme, par forgeage, au sein de la société UKAD, à Saint Georges de Mons (63), les lingots produits au Kazakhstan.
- Aux **États Unis**, par les entreprises [Titanium Metals Corp.](#) (Timet), filiale du groupe [Precision Castparts Corp.](#) (PCC), avec une capacité de 12 600 t/an dans son usine de Henderson dans le Nevada qui a arrêté sa production fin 2020 et [Honeywell Electronic Materials Inc.](#) dans son usine de Salt Lake City dans l'Utah, avec une capacité de production de 500 t/an destinée à l'industrie électronique.
- En **Ukraine**, par la société [Zaporozhye Titanium and Magnesium Combine](#)

(ZTMC) à Zaporojie.

- En Arabie Saoudite, à Yanbu, une usine a été construite par une joint venture entre [Toho](#) à 35 % et AMIC (détenue moitié-moitié par [Tronox](#) et [Tasnee](#)) à 65 %. Le tétrachlorure de titane est fourni par l'usine voisine de Tronox et la capacité de production prévue est de 15 600 t/an d'éponge de titane. La production a démarré en 2020, avec 500 t.

Commerce international

Principaux pays exportateurs de titane brut et de poudre de titane, en 2024, sur un total de 102 346 t.

			en tonnes
Japon	36 200	Italie	3 337
Kazakhstan	17 878	Russie	2 972
Arabie Saoudite	14 253	Allemagne	2 250
États-Unis	9 593	Royaume Uni	1 640
Chine	7 942	France	1 545

Source : ITC

Les exportations du Japon sont destinées à 78 % aux États-Unis, 11 % au Royaume Uni, 3 % à l'Estonie.

Principaux pays importateurs de titane brut et de poudre de titane, en 2024, sur un total de 93 220 t.

			en tonnes
États-Unis	40 248	Italie	4 816
Corée du Sud	12 365	Allemagne	2 781
Royaume Uni	8 466	République tchèque	1 639
France	7 814	Inde	1 333
Estonie	4 917	Japon	1 239

Source : ITC

Les importations des États-Unis proviennent à 70 % du Japon, 22 % d'Arabie Saoudite, 4 % du Kazakhstan.

Utilisations

L'éponge de titane est utilisée à 80 % pour l'élaboration du titane métal. L'éponge de titane est également utilisée en [sidérurgie](#).

En 2018, la consommation mondiale est de 200 000 t.

Lingots de titane

Production

Les capacités de production dans le monde, en 2016, étaient de 447 000 t/an, dont 30 000 t/an pour l'Union européenne. La capacité mondiale est nettement plus importante que celle d'éponge car la fusion des lingots pour des applications en aéronautique est réalisée à deux ou trois reprises. Par ailleurs, la production de lingots est réalisée à partir d'éponge de titane ainsi que par le recyclages de divers déchets de fabrication et de recyclage.

en t/an

Chine 138 000 t/an Russie 78 000 t/an

États-Unis 138 000 t/an Japon 50 000 t/an

Source : Roskill

- En 2017, la production est estimée à 225 000 t.
- En 2018, la production des États-Unis est de 85 000 t pour une capacité de production de 138 000 t/an.
- En 2015, la capacité de production russe est de 78 000 t/an pour une production de 65 000 t, dont 72 000 t/an par VSMPO et une production par VSMPO de 63 732 t.
- En 2023, la production de l'Union européenne a été de 18 002 t dont :
 - 9 260 t en France,
 - 1 804 t en Estonie,
 - 1 716 t en Italie, en 2022, à Narni, par [TiFast](#),
 - 1 109 t en République tchèque, en 2021,
 - 1 061 t en Allemagne, en 2022
 - 457 t en Suède, en 2017,
 - 445 t en Roumanie,
- En 2014, la production japonaise est de 20 366 t.

Ferrotitanes

La consommation mondiale de titane, sous forme de ferrotitanate, en sidérurgie, était, en 2014, de 73 684 t.

Recyclage

Il est important du fait des difficultés de la mise en forme finale des pièces en titane qui ne peut être réalisée que par usinage ou forgeage. Les copeaux d'usinage, qui peuvent représenter jusqu'à 80 % de la consommation de titane, donnent des déchets qui sont soit recyclés pour produire des lingots, soit utilisés pour élaborer des ferro-alliages. Un procédé de « coulée 4C » (Cold Crucible Continuous Casting) permet le recyclage direct des copeaux. Dans un creuset sans fond, en [cuivre](#) refroidi à l'eau, le titane est fondu par induction, ce qui permet d'obtenir des lingots de 120 à 210 kg.

La consommation d'énergie est réduite à 2 kWh/kg de titane au lieu de 44 kWh/kg.

Le taux de recyclage mondial est de 20 % et il est de 43 %, aux États-Unis.

En 2020, aux États-Unis, 45 000 t ont été recyclées dont 35 000 t par l'industrie du titane, 8 000 t par la sidérurgie et 500 t pour l'élaboration de superalliages.

En 2020, les importations de déchets de titane par les États-Unis, ont été de 18 000 t.

Situation française

En 2024.

Éponge de titane

Il n'y a plus de production d'éponge de titane depuis 1962.

Commerce extérieur pour le titane brut et la poudre : en 2024.

Les exportations étaient de 1 545 t avec comme principaux marchés à :

- 37 % l'Italie,
- 26 % les États-Unis,

- 10 % le Royaume Uni,
- 5 % l'Espagne,
- 5 % l'Allemagne.

Les importations s'élevaient à 7 814 t en provenance principalement à :

- 54 % du Kazakhstan,
- 15 % des États-Unis,
- 12 % du Japon,
- 8 % d'Arabie Saoudite,
- 5 % d'Espagne.

Le Kazakhstan fournit des lingots à la société UKAD, les États-Unis fournissent des lingots fondus une fois.

Lingots de titane

En 2023, la production française de lingots a été de 9 260 t, par [Framatome](#), pour Timet Savoie.

[Framatome](#), n°1 mondial de la production de zirconium, produit des lingots de titane à partir de chutes de fabrication dans son usine d'Ugine (73). La production est sous traitée pour la société [Timet Savoie](#), filiale du groupe américain Titanium Metals Corp. (Timet). Timet Savoie est détenue à 70 % par Timet et 30 % par Framatome.

En septembre 2017 a été inaugurée l'usine Ecotitanium de fabrication de titane de qualité aéronautique par recyclage à Saint Georges de Mons (63). La société était détenue à 43,5 % par UKAD (coentreprise 50-50 entre [Aubert & Duval](#) et le groupe kazakh UKTMP), 41,3 % par l'Ademe, 15,2 % par le Crédit Agricole. La production a débuté en 2018. En avril 2023, la holding détenue à parts égales par Airbus, Safran et Tikehau Capital a acquis la société Aubert & Duval.

Exportations : en 2024.

- de barres, profilés et fils : 3 140 t vers l'Allemagne à 29 %, le Royaume Uni à 15 %, les États-Unis à 11 %, l'Italie à 8 %, la Chine à 7 %.
- de tôles, bandes et feuilles : 505 t vers le Maroc à 19 %, le Royaume Uni à 15 %, la Roumanie à 15 %, l'Inde à 10 %, l'Espagne à 9 %.
- de tubes et tuyaux : 138 t vers l'Allemagne à 22 %, le Royaume Uni à 20 %, la Pologne à 18 %, le Maroc à 6 %.
- de déchets : 5 771 t vers les États-Unis à 44 %, le Royaume Uni à 16 %, l'Allemagne à 16 %, la Pologne à 6 %.

Importations : en 2024.

- de barres, profilés et fils : 6 411 t d'Allemagne à 35 %, des États Unis à 28 %, du Royaume Uni à 11 %, de Chine à 9 %, de Russie à 8 %.
- de tôles, bandes et feuilles : 5 506 t des États-Unis à 41 %, de Russie à 25 %, de Chine à 13 %, d'Allemagne à 8 %, du Japon à 6 %.
- de tubes et tuyaux : 146 t des États-Unis à 34 %, d'Allemagne à 30 %, du Royaume Uni à 17 %.
- de déchets : 770 t des Pays Bas à 19 %, du Maroc à 15 %, du Royaume Uni à 15 %, d'Espagne à 7 %.

Ferrotitanes

Pas de production.

Commerce extérieur pour le ferrotitanate et le ferrosilicottitanate

Les exportations étaient, en 2024, de 1 964 t avec comme principaux marchés à :

- 45 % la Belgique,
- 18 % l'Allemagne,
- 7 % le Brésil,
- 6 % la Suède.

Les importations s'élevaient, en 2024, à 3 661 t en provenance principalement à :

- 59 % d'Estonie,
- 15 % du Royaume Uni,
- 8 % de Lettonie,
- 7 % du Luxembourg.

Utilisations

Consommation : elle a été, en 2016, dans le monde, de 150 000 t, dont, en 2019, 35 000 t aux États-Unis, 10 000 t en Russie, en 2018.

Secteurs d'utilisation : dans le monde, en 2013 :

Applications industrielles	49 %	Applications militaires	9 %
Aéronautique commerciale	37 %		

Source : TZMI

Aux États-Unis, en 2019, l'aéronautique et l'espace représentent 80 % de la consommation.

Utilisations diverses :

- Le titane est un métal léger (4,5 g/cm³). Il est utilisé allié, le principal alliage étant TA6V (6 % Al, 4 % V), en aéronautique, dans les cellules et les réacteurs.

Les ailes d'un Boeing 747 exigent 1 725 kg d'alliage pour une masse finale de 450 kg après mise en forme. L'A380 d'Airbus contient 9 % de son poids en titane, dans le bombardier furtif, F-22, la part du titane est de 39 %.

L'Airbus A350 consomme 66 t d'alliage de titane par avion, l'Airbus A380, 82 t, le Boeing B787, 77 t.

Dans les réacteurs CFM-56 de la Snecma, sont présentes 1,2 t de titane soit 30 % de sa masse.

En 2015, la construction aéronautique a consommé, en poids, 708 000 t de matériaux constitués à 47 % d'alliages d'aluminium, 21 % d'aciers, 11 % d'alliages de titane, 10 % de superalliages, 5 % de matériaux composites. La consommation de titane a été de 62 200 t. En 2018, chaque jour ouvré, Airbus consomme 50 t de titane.

- Il est également utilisé dans les voitures de formule 1 : par exemple une bielle en titane voit sa masse réduite de 60 % par rapport à l'acier.
- Il est employé dans la fabrication de divers objets tel que : montres, montures de lunettes, corps d'appareils photo, clubs de golf, cadres de bicyclettes (sous forme d'alliage TA3V (3 % Al, 2,5 % V)), structure de fauteuils roulants.
- Il est utilisé pur ou faiblement allié (0,2 % de Pd) pour son excellente résistance à la corrosion, en particulier marine. Il est également peu sensible à la corrosion sous tension. Il est utilisé en milieu marin : condenseurs des centrales nucléaires côtières (150 t par condenseur et 6 000 t/an), coques de sous-marins (Nautilus), canalisations des usines de

dessalement de l'eau de mer.

Les sous-marins russes de la classe Alpha utilisaient chacun 453 t de titane.

La construction de l'usine de dessalement d'eau de mer de Ras Az Zawr, en Arabie Saoudite, a consommé, en 2011, 6 200 t de tubes de titane.

- Dans le bâtiment, il est employé comme matériau de toiture, par exemple au Japon, où cette application représente 10 % de la consommation. La façade du musée Guggenheim, à Bilbao, en Espagne, est recouverte par 31 900 m² de plaques de titane.
- Il conserve ses propriétés mécaniques à basse température. Ainsi il est employé dans la construction de méthaniers pour le transport du gaz naturel liquéfié, avec une consommation de 20 t par navire.
- Utilisations en chimie dans les réacteurs et cuves, crêpines dans l'industrie de la pâte à papier, anodes pour l'électrolyse de NaCl. C'est, avec l'aéronautique, le principal secteur d'utilisation du titane.
- Prothèses médicales : l'alliage TA6V est le plus utilisé pour cette application, mais certains travaux ayant indiqué une possible toxicité du vanadium, des alliages expérimentaux sont envisagés pour y remédier : TiAl5Fe2,5 ; Ti-Nb ; Ti-Ta ou encore Ti6Al7Nb pour le marché suisse. Le titane des prothèses peut être recouvert d'apatite phosphocalcique de composition proche de celle des os. En France, l'ancienne entreprise Bioland à Toulouse (31), filiale de Landanger-Camus, qui produisait quotidiennement 7 kg d'hydroxyapatite calcinée et réalisait des dépôts d'environ 150 µm d'épaisseur a été rachetée par Teknimed en 2001. Les entreprises productrices de prothèse en titane sont, en France : Marle, Neuro France Implants et Groupe Lépine qui est le plus important fabricant de prothèses de hanche en titane en France. Chaque année, dans le monde, 1 000 t de titane sont implantées dans des corps humains.
- Alliages à mémoire de forme (AMF) : l'alliage TiNi (50/50 atomique) a été le premier alliage à mémoire de forme fabriqué industriellement, en 1969, par la société américaine Raychem (n°1 mondial dans ce domaine) pour des manchons de raccordement de tuyauterie dans les avions de combat F-14. En France, production par Nimesis Technology et AMF.

Utilisation de composés du titane en dehors du dioxyde :

- TiCl_4 : fumigène (formation à l'air atmosphérique d'oxychlorure de Ti^{4+} , solide), utilisé pendant la 2^{ème} guerre mondiale dans les combats navals du Pacifique.
- Nitrure de titane : matériau dur et ayant une couleur identique à celle de l'or. Il est utilisé comme revêtement de montres de valeur, d'outils coupants, d'ailettes de turbines... Les dépôts sont réalisés, sous vide, par dépôt physique en phase vapeur (PVD).